



AQUAMARIJN strogeel-gekookte lijnolie

Ambachtelijk strogeel-gekookte lijnolie van zeer hoge, zuivere kwaliteit

- Toepassing** : Universeel toepasbare eenvoudige, drogende olie voor het behandelen van diverse ondergronden, zoals ladders, karren en balken.
- Eigenschappen** : Gemaakt door verhitting zonder toevoeging van zuurstof van zuivere rauwe lijnolie. De olie polymeriseert enigszins, de oliemoleculen vormen ketens en netwerken. Tevens wordt er droogmiddel in de vorm van metaalzouten (ca. 0,4%) meegekookt. De olie vloeit beter, vormt vlugger een glanzend laagje en is beter water- en weerbestendig en droogt vlugger (ca. 12 uur) dan rauwe lijnolie. De olie is houtverzorgend, voorkomt uitdroging van het hout.
- Samenstelling** : Door polymerisatie verdikte lijnolie. Droogmiddel: Cobalt- en mangaanzouten.
- Kleuren** : Strogeel.
- Ondergrond** : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Met een doek de olie verzadigend aanbrengen. Eventueel verdunnen met AQUAMARIJN LINOTYN universele verfverdunder. Overtollige olie wegnemen. De olie mag geen (glanzende) laag vormen.
Voor specifieke toepassingen AQUAMARIJN PRENOL impregneerolie of AQUAMARIJN REVOL interieurolie voor onbehandeld hout binnen.
- Droogtijd** : Droog na 24 uur, bij 15 - 25 °C en 50 -80% RLV en voorgeschreven gebruik. Onder ongunstiger omstandigheden moet men rekening houden met langere droogtijden. Ventileren bevordert de droging.
- Gereedschap reinigen** : Met LINOTYN of zuivere gomterpentijn.
- Rendement** : 12 - 20 m²/liter, echter sterk afhankelijk van de ondergrond en de mate van verdunning.
- Verpakking** : 0,5 - 1 - 5 liter cans.
- Opslag** : Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte. Ongevoelig voor vorst. In goed gesloten verpakking is de olie verscheidene jaren houdbaar.



Technische gegevens

Bindmiddel	: lijnolie
Transportcode	: ADR: geen
Gevarencode	: BAGS: geen
Vlampunt	: > 300°C
Dichtheid	: 0,94 - 1,00 kg/dm ³
Viscositeit	: 0,1 - 10,0 Pa.s., bij 18 °C
Vaste stof	: 100 gew.%, 100 vol.%

Voorzorgsmaatregelen

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Verdunde olie niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd bij het werken met verfproducten het inademen van oplosmiddeldampen. Ventileer, of draag zondig een geschikt masker. Vermijd contact met ogen, huid enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het bijbehorende Veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 1999 AQUAMARIJN Natuurverf/U.P. Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.