

*Mooie halfglans  
4 seizoenen  
Ideale verwerking  
Snelle aan- en doordroging  
Met 4Q Formule*

## **REXO 4Q SYSTEEM**

<b>Profiel</b>	<b>REXO 4Q, superieur in verwerking met 4Q –formule,</b> een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen
	Eigentijdse grond & aflak Soepele, vlotte verwerking Snelle aan- en doordroging Goede vloeiing Prima kanten dekking Vochtregulerend Mooie halfglans Krasvast 468.562 kleuren Eénpotsysteem, grond & aflak
<b>Ondergronden</b>	Onbehandeld en kaal gemaakt hout Oude intact zijnde verflagen Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen
<b>Verwerking</b>	De verf voor gebruik goed oproeren Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen Aanbevolen laagdikte : 70-80 micron nat, ca. 45 micron droog Gereedschap reinigen : direct na gebruik met terpentine
<b>Verwerkings- condities</b>	Omgevingstemperatuur : +5 tot +23°C Ondergrondtemperatuur : +5 tot +23°C en tenminste 3°C boven het dauwpunt Relatieve luchtvochtigheid : < 80%

<b>Eigenschappen</b>	Glans	: ca. 55-65% GU/60°
	Dichtheid	: ca. 1,5 kg/l
	Vaste stofgehalte	: ca. 80 gew.% / ca. 61 vol.% (wit/lichte tinten)
	Theoretisch rendement	: 13 m <sup>2</sup> /l bij een droge laagdikte van 45 micron
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond
	VOS-gehalte	: < 300 g/l
	Droging bij 20°C/RLV 65%	: variabelen uren = afhankelijk van de kleur: stofdroog : ca. 2 uur kleefvrij : ca. 3 uur overschilderbaar : na 16 uur
	Droging bij 5°C/RLV 65%	: variabelen uren = afhankelijk van de kleur: stofdroog : ca. 3,5 uur kleefvrij : ca. 5 uur overschilderbaar : na 20 uur <i>Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i>
	Elasticiteit	: 6 mm Erichsen

## **Systeemopbouw**

### **Voorbehandeling**

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn  
 Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280)  
 Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen

**Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 1 – droge laagdikte 100 micron**  
 Aflakken met 2 lagen REXO 4Q SYSTEEM

**Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 2 – droge laagdikte 140 micron in de juiste kleur**  
 Aflakken met 1 laag REXO 4Q SYSTEEM

### **Hout, onbehandeld**

Gronden met 1 laag REXO 4Q SYSTEEM of REXO 4Q GROND en aflakken met 2 - 3 lagen REXO 4Q AFLAK SYSTEEM

### **Hout, voorzien van intacte verlagen (alkydhars)**

**Metalen, diverse kunststoffen, voorzien van de juiste voorbehandelingen**  
 Aflakken met 2 lagen REXO 4Q SYSTEEM

## **Verpakking**

1 en 2,5 liter

## **Arbo-classificatie**

Oplosmiddel arm  
 Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

## **Opslag**

Koel in goed gesloten verpakking  
 en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren

## **Houdbaarheid**

In onaangebroken verpakking 2 jaar, na opening beperkt houdbaar