

P 685

FLEXTEC™ Elast Universal

Elastische parketlijm voor alle soorten parket

EIGENSCHAPPEN

- Beschermt de ondergrond tegen schuifspanningen.
- Duurzaam sterke kleefkracht
- Duurzaam elastische verlijming
- Geen voorstrijkmiddel nodig op de meeste ondergronden
- Bijzonder geschikt voor droge afdekvloeren
- Met FLEXTEC™-technologie:
 - Uitstekend te verwerken
 - Geen vuile handen
 - Vlekken eenvoudig te verwijderen
 - Water- en oplosmiddelvrij

TOEPASSING

Zeer emissiearme, 1-komponenten parketlijm voor alle soorten parket. Geschikt voor verlijming op zuigende en dichte ondergronden. De elastische lijm vangt werking van de parketvloer op en zorgt daardoor dat er minder spanningen ontstaan in de ondergrond. Modern, verwerkingsvriendelijk alternatief voor conventionele PU-parketlijmen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Ondergronden moeten voldoen aan de voorwaarden van ATV DIN 18 356 voor parket. De ondergrond moet met name schoon, scheurvrij, vast, droog en vrij van oplosmiddelen zijn. Calciumsulfaatvloeren altijd schuren (korrelgrootte 16), stofzuigen en voorstrijken met Thomsit R 755. Gietasfaltvloeren altijd voorbehandelen met Thomsit R 755. Dichte, gladde ondergronden zoals keramische tegels en Terrazzo-vloeren altijd eerst reinigen met Thomsit PRO 40 Intensiefreiniger en zo nodig schuren. Om hol liggende elementen te voorkomen, wordt aanbevolen de ondergrond te egaliseren met Thomsit XXL of RX 20 Premium stofarm egaliseermiddel.



VERWERKING

Lijm, afhankelijk van het soort parket, gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met lijmkam B3, B11 of B15. Breng slechts een hoeveelheid lijm aan die binnen de opentijd met parket bedekt kan worden. Let erop dat de achterzijde van het parket goed wordt ingesmeerd. Voorkom verlijming van messing en groef. Houdt een afstand van minimaal 10 mm tot de muur aan. Verwijder de afstandhouders na het leggen van het parket uit de randvoeg. Loop tijdens het leggen en gedurende de eerste 24 uur na de verlijming zo weinig mogelijk over de parketvloer.

BELANGRIJK

- Massief parket met ongunstige breedte-/dikteverhouding (bijv. 10 mm laminaatparket) en meerlaags/gereed parket met MDF/HDF-tussenlaag, kan bij schommelingen in de luchtvochtigheid (bijv. overgang zomer/winter) gaan werken. Elastische lijmen kunnen dergelijke effecten in principe niet volledig voorkomen. In deze gevallen bevelen wij een schuifvaste verlijming met Thomsit P 625 aan.
- Vloerbedekkingen niet leggen onder 15°C bodemtemperatuur en boven 75% relatieve luchtvochtigheid.

- Eventueel aanwezige huid op de lijm (bijv. door ondeskundige opslag) verwijderen, niet doorroeren.
- Verse lijmvlekken direct met alcohol (spiritus) verwijderen.
- Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Leveringsvorm Pasta

Kleur Beige

Soortelijk gewicht 1,55 kg/l

Verbruik

Mozaïekparket, lamellenparket met hoge lijst

- Vertanding B 3 750-900 g/m²

Staaiparket, meerlaags/gereed parket tot 1200 mm lang

- Vertanding B 11.900-1.200 g/m²

Grotere formaten (bijv massief hout en meerlaags/gereed parketplanken)

- Vertanding B 15 1100-1400 g/m²

Opentijd 30-45 min.

Belastbaar na 24 uur

Schuren/oppervlakte behandeling op zijn vroegst na 24 uur, op dichte ondergronden na 48 uur.

Temp.bestendigheid
Voor transport en opslag 0°C - 50°C

Houdbaarheid: 12 maanden - vorstvrij, koel en droog in gesloten verpakking

Reductie ruimtegeluid 12 dB

Verpakkingsformaat Blik 16 kg

De genoemde tijdsaanduidingen zijn behaald bij normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid). Bij afwijkende

omstandigheden worden de uithardingstijd en droogtijd korter of langer.

VERPAKKING

Blikken van 16 kg. 33 blikken per pallet.

AFVALVERWERKING

Het product mag niet in het water, rioolwater of de bodem terecht komen. Lege emmers (met lijmkam schoongemaakt en geopend) voor recycling afvoeren. De afvalcodenummers volgens de Europese catalogus voor afvalstoffen (EAK) kunnen bij ons worden opgevraagd.

PICTOGRAMMEN



De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.