

Thomsit

Thomsit XXL egaliseermiddel

*Zo glad en hard heeft u hem
nog nooit gevoeld!*

- Zeer glad en hard oppervlak
- Naschuren niet meer nodig
- 10% tot 15% minder lijmverbruik
- Met ingebouwde voorstrijk
- Geschikt voor onder parket



Tot 20 mm in
één arbeidsgang



Zeer hoog
vloei-vermogen
(verpompbaar)



Zeer emissie-arm
en caseïnevrij



Uw partner in vloerafwerking

XXL

Universeel Egaliseermiddel

Eigenschappen:

- Zeer glad en hard oppervlak
- Naschuren niet meer nodig
- 10 tot 15% minder lijmverbruik
- Met ingebouwde voorstrijk
- Tot 20 mm in één arbeidsgang
- Geschikt voor onder parket
- Zeer hoog vloeivermogen
- Caseïnevrij

Toepassingen:

Zeer emissiearm, cementgebonden vloeregaliseermiddel voor laagdikten van 0,5 mm tot 20 mm in één arbeidsgang. Thomsit XXL is geschikt voor alle soorten dekvloeren, beton, tegels en steenachtige ondergronden. Thomsit XXL is uitsluitend binnen toepasbaar.

Verpakking

Zakken van 25 kg. Palletgrootte: 42 zakken.

Eigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Grijs
Soortelijk gewicht	1,3 kg/l
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte
Verstarringsbegin	volgens EN 196 ca. 40-60 min.
Verstarrings einde	volgens EN 196 ca. 50-70 min.
Begaanbaar	na ca. 2 uur
Legklaar	na ca. 24 uur bij 10 mm na ca. 48 uur bij 20 mm
Zwenkwielvastheid	ja – vanaf 1 mm laagdikte, belasting volgens DIN 68 131
Opslagstabiliteit	6 maanden, onder normale omstandigheden

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet overeenkomstig DIN 18 365 schoon, permanent droog, scheur- en ontkistingsmiddelvrij zijn. Bij cementgebonden ondergronden, moet een eventuele cementsluier met een daarvoor geschikte machine verwijderd worden. Anhydrietdekvloeren grondig schuren met korrel 16 en stofvrij maken met een industriestofzuiger.

Henkel Nederland B.V.
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: (030) 607 34 79
Fax: (030) 604 70 39
Internet: www.henkel.nl

Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16
1080 Brussel
Tel: 02/421.28.65
Fax: 02/421.26.92
Internet: www.henkel.be



Zuigende ondergronden (bijv. zand/cement dekvloeren) kunnen zonder voorstrijkmiddel met Thomsit XXL worden geëgaliseerd. Zeer sterk zuigende ondergronden dienen te worden voorgestreekt met Thomsit R 777 RM Voorstrijk Acrylic Ready-mixed of Thomsit R 758 Dispoxy-voorstrijk. Gladde en gesloten ondergronden (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) dienen goed ontvet te worden met Thomsit PRO 40 Intensief reiniger en voldoende te worden nagespoeld. Indien nodig licht naschuren. Voorstrijken is in de meeste gevallen niet noodzakelijk.

Anhydrietvloeren voorstrijken met Thomsit R 777 RM Voorstrijk Acrylic Ready-mixed en egaliseren met Thomsit AS 1 Anhydriet-egaliseermiddel. Magnesiet-vloeren kogelstralen of frezen, daarna voorstrijken met Thomsit R 758 Dispoxy voorstrijk. Bitumen, copalkitresten, waterkit en sulfietkitresten geheel verwijderen door middel van schuren, frezen of kogelstralen. Daarna voorstrijken met Thomsit R 758 Dispoxy-voorstrijk. Vloeren met capillair optrekkend vocht of restvocht tot max. 4,5%, twee keer voorstrijken met R 755 Epoxy-voorstrijk-middel. Bij toepassing op een zeer sterk zuigende ondergrond, waar Thomsit XXL is toegepast zonder voorstrijk, kan naschuren noodzakelijk zijn. Bij twijfel eerst een test uitvoeren of neem contact op met Henkel Bouwtechniek.

Verwerking

Thomsit XXL Universeel egaliseermiddel in een schone aanmaakkuip al roerend aan schoon koud leidingwater toevoegen en mengen met een elektrische roergarde of spindel (max. 600 omw./min.) om klontvorming te vermijden. Per zak (25 kg) 6,5 l. water gebruiken. Thomsit XXL universeel egaliseermiddel met een spaan, rakel of pomp in de gewenste laagdikte aanbrengen. Bij laagdikten van 10 tot 20 mm, kan indien gewenst, max. 30% gedroogd kwartszand – korrel 0-2 mm, toegevoegd worden.

Thomsit

Henkel

BOUWTECHNIEK

Uw partner in vloerafwerking