

AURO vloer-grondlaag - 127 - voor planken vloeren en parket-

Product/Toepassing

Waternverduerbare, kleurloze en oplosmiddelvrije grondlaag voor vloeren (hout en houtproducten); binnen. Afwerking met AURO 'vloerlak - 267'* of AURO 'vloerwas - 187'*. Bij inhoudsstofvrije houtsoorten, bijv. eiken, zie gebruiksaanwijzingen onder punt 1 en ons 'Thema'-blad).

Samenstelling

Bindmiddelars van lijnolie, ricineenolie, zonnebloemolie, kolofonium-glycerineëster (ged. als ammoniumzeep), minerale vulstoffen, water, tenside van ricinus- en koolzaadolie, lecithine, methylcellulose, xanthaan, boraten, kiezelzuur, Ca/Co/Zr-droogmiddel (zonder lood). Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten. Let op mogelijke allergieën voor natuurproducten.

Kleur

Kleurloos, transparant. *Opmerking:* product heeft een melkachtig uiterlijk; droogt echter tot een volkomen transparante film op.

Applicatie

- Rollen (bijv. fijne schuimroller of kortharige lakroller AURO nr. 730)
- Voorwaardelijk ook te strijken; bij kleine oppervlakken, in hoeken (met beitskwast van gemengde vezels, bijv. Chinex®, Orel of Orel-Mix, bijv. AURO nr. 710),

Droogtijden bij normklimaat (20 °C, 60% relatieve luchtvochtigheid)

- Stofdroog: na ca. 6 – 9 uur; droog en overschilderbaar na ca. 24 uur; na ca. 3 dagen doorgehard.
- Bij toepassing op inhoudsstofvrije houtsoorten (bijv. eiken, kastanje, kers) op sommige houtproducten, en bij hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen en/of te hoog verbruik kan de droogtijd zeer aanzienlijk langer zijn.
- Zuurstofopname bevordert de droging; zorg tijdens de droogtijd voor normale temperatuur en goede ventilatie.

Dichtheid	Ca. 1,03 g/cm ³	Gevarenklasse: niet van toepassing
Viscositeit	Ca. 40 sec. (DIN 4 mm) bij 20 °C.	
Verdunning	Product is gebruiksklaar; evt. tot max. 20% met water verdunbaar.	
Verbruik	Max. 0,07 l/m ² (ca. 14 m ² /l) per keer; kan variëren, afhankelijk van applicatiemethode, kwaliteit van het oppervlak en de houtsoort. Exact verbruik d.m.v. een proef in het werk te bepalen.	
Reiniging gereedschap	Gereedschappen droog uitstrijken en direct daarna met AURO 'vloeibare zeep - 411'* schoonmaken en met warm water uitspoelen; evt. herhalen. Moeilijk verwijderbare productresten inweken in 5% zeepoplossing of inweken/reinigen in/met AURO 'citruverdunning - 191'*.	
Opslagstabiliteit	Min. 12 maanden in ongeopende verpakking; koel, maar vorstvrij opslaan.	
Verpakkingsmateriaal	Blik; voldoende geleegde blikken kunnen gerecycleerd worden.	
Afvalresten	Droge productresten: composteren of met het huisvuil meegeven. Vloeibare resten: EAK-code 200112: 'verf' (volgens Europese Afvalcommissie).	
Veiligheidsaanbevelingen	Met dit product verzadigde doeken kunnen spontaan vlam vatten door het gehalte aan drogende oliën. Daarom in goed afgesloten blik bewaren, doeken glad uitgespreid, afzonderlijk uithangen en laten drogen. Buiten bereik van kinderen bewaren.	

Verwerkingsadviezen

- Volgens DIN EN 71 deel 3, 'Speelgoedbesluit' getest; speeksel- en zweetvast volgens DIN 53160.
- Verwerkingstemperatuur: minimaal 10 °C; houtvochtgehalte mag bij loofhout max. 12% en bij naaldhout max. 15% bedragen; voor gebruik goed oproeren.
- Direct zonlicht en vochtinvloed tijdens verwerking beslist vermijden.
- Bij houtproducten, zoals bij meubelplaat e.d., dienen de voorschriften van de fabrikant in acht te worden genomen.

Gebruiksaanwijzingen

AURO vloer-grondlaag – 127

1. ONDERGROND

1.1 Geschikte ondergronden

Vloeren van hout en houtproducten; binnen. Op inhoudstof- en looizuurrijke houtsoorten (o.a. eiken, kastanje, kers) ter voorkoming van ernstige droogtijdvertragingen AURO 'isolatie grondlaag – 117'* gebruiken i.p.v. nr. 127. Zie ook ons betreffende 'Thema'-blad.

1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond

Ondergrond dient vast, chemisch neutraal, droog, vetvrij, poreus, schoon en zonder doorslaande inhoudsstoffen te zijn.

2. LAAGOPBOUW BIJ NIEUW WERK

2.1 Ondergrond: hout, houtproducten

2.1.1 Voorbereiding van de ondergrond

- Ondergrond schoonmaken, schuren;
- Voor hoogwaardige oppervlakken, met spons nat maken en laten drogen; fijnschuren (min. P120) en zorgvuldig stofvrij maken.
- Let bij schuren op roestvrij schuurgereedschap en –materiaal.

2.1.2 Grondlaag

- 1 x gelijkmatig behandelen met AURO 'vloergrondlaag – 127';
- Na droging licht tussenschuren met schuurnet (min. P 120) en zorgvuldig stofvrij maken.

2.1.3 Afwerkingen

Met AURO 'vloerlak – 267'* of AURO vloerwas – 187'*.

3. LAAGOPBOUW BIJ RENOVATIEBEURT

3.1 Ondergrond beschadigd: correctief onderhoud

3.1.1 Voorbereiding van de ondergrond

- Niet dragende lagen geheel verwijderen.
- Aanwezige ondergronden op hechting en verenigbaarheid testen.

3.1.2 Verdere behandeling

- Als bij punt 2 beschreven.

3.2 Ondergrond intact: preventief onderhoud

3.2.1 Voorbereiding van de ondergrond

- Ondergrond goed reinigen, schuren en stofvrij maken.

3.2.2 Grondlaag

- Grondlaag vervalt bij intacte, oude ondergronden.

3.2.3 Slotlaag

- Als bij punt 2.1.3 beschreven.

* Zie de betreffende technische informatiebladen.

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TIB niet worden ontleend. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn geldigheid. Stand: 01-08-2001*. Nieuwe uitgave.
Producent: AURO AG · Postfach 1238 · D-38002 Braunschweig · Tel. 0531-2814141 · www.auro.de

AURO