

Bona Decor Paint

Technisch merkblad

Bona Decor Paint is een watergedragen vloerverf met een uitstekende dekking, speciaal ontwikkeld voor houten vloeren. Afhankelijk van de vloersituatie is 1-2 lagen voldoende en het geeft een mooie, kleurrijke ondergrond voordat de vloer wordt afgelakt met 1 van Bona's watergedragen parketlakken.

- uitstekende dekking
- sneldrogend
- eenvoudig aan te brengen

** voor zacht houten vloeren worden alleen de kleuren Dark Grey en Black aanbevolen vanwege het eventueel ontstaan van gele vlekken bij de noesten.*

Technische gegevens

Type verf:	1-component watergedragen polyurethaan dispersie
Kleuren:	White, Light Grey, Dark Grey, Black (wit, lichtgrijs, donkergrijs, zwart)
VOS waarde:	max. 140 g/liter
Droogtijd:	2-3 uur bij 20°C en 60% r.v.
Gereedschap:	Bona Microfiber Roller met 5 mm vacht
Verbruik:	12-15 m ² /liter per verlaag
Veiligheid:	niet geclassificeerd, zie het veiligheidsblad voor meer informatie
Reiniging:	Veeg het gereedschap schoon vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger dan +25°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking	5 liter cans

Vorbereiding

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en/of geborsteld, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is. Laat de verf op kamertemperatuur komen en de verf goed doorroeren vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**

Behandelschema

- 1x Bona Classic*
- 1-2x Bona Decor Paint
- 1-2x of Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural of Bona Mega ONE (let op: alleen de versie ONE)

* Bij gebruik van zwarte of donkergrijze verf kan de toepassing van de primer achterwege blijven.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

Afwerking



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Decor Paint

Technisch merkbld

Afwerking



Gebruiksaanwijzing

1. Bij de witte of lichtgrijze verf: het oppervlak voorbehandelen met Bona Classic Primer en laat de laag drogen. **Deze grondaklaag niet schuren.** Bij de donkergrijze of zwarte verf kan deze stap worden overgeslagen.
2. Breng de verf aan met een Bona Microfiber Roller 5 mm en laat de verflaag drogen.
3. Om te voorkomen dat de houtvezels omhoog gaan staan, tussenschuren met de Bona Scrad Pad met 2x korrel 150 Bona Scrad Wings of fijner. Daarna stofzuigen.
4. Breng, indien nodig voor een volledige dekking, een tweede laag verf aan en laat het drogen.
5. Bescherm het oppervlak met of Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural, elke glansgraad mogelijk. Als alternatief kan Bona Mega ONE* worden gebruikt: breng 1-2 lagen aan, afhankelijk van het verwachte slijtageniveau.

* LET OP, alleen de versie Bona Mega ONE (niet Bona Mega).

Onderhoud

Bona Decor Paint mag nooit worden gebruikt als de laatste behandeling voor houten vloeren.



De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com