

Bona LinoPrime

Technisch merkblad

Bona LinoPrime is een tweecomponenten watergedragen primer op polyurethaanbasis voor het vullen van poriën van diep gereinigde en geschuurde linoleumvloeren. Verbetert de vloeiing en de laagopbouw van de volgende coating, welke meestal al na een uur kan worden aangebracht.

- Vult poriën en vermindert absorptievermogen
- Ultrasnel drogend
- Laag verbruik per m²
- Essentieel voor linoleum

Technische gegevens

Productbasis:	tweecomponenten watergedragen polyurethaan topcoating
Vast stofgehalte:	ca. 23%
VOS:	<1%
Glans (op 60°):	20%
Verhouding:	1 deel Bona Pure Harder op 19 delen Bona LinoPrime
Pot-life:	max. 3 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunnen:	niet verdunnen
Droogtijd:	ca. 1-2 uur bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Microfiber Roller (5 mm vacht)
Verbruik:	20-25 m ² /liter (40-50 g/m ²) per laag
Veiligheid:	Coating: niet geclassificeerd Harder: geclassificeerd (zie het veiligheidsinformatieblad)
Reiniging:	veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Ogedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger dan +25°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking	3 x 5 liter incl. harder (36 dozen per pallet)
Certificaten	EMICODE; klasse EC1R ^{PLUS} – Zeer lage emissies binnenshuis EN 71-3 veiligheid van speeldgoed

Vorbereidingen

Reinig het oppervlak op basis van de mate van vervuiling en de vereisten. Besteed vooral aandacht aan het proces van strippen met de Bona PowerRemove R. Het te behandelen oppervlak dient goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang altijd uitvoeren met het Bona Diamond Systeem, in combinatie met ruim water. Indien de vloer gekleurd wordt, eindigen met korrel 80. Bij enkel gebruik van transparante PUR coating als toplaag, eindigen met korrel 120. Linoleumvloeren moeten worden behandeld met Bona LinoPrime vóór het aanbrengen van Bona Pure. Let op afzonderlijke instructies voor Bona Pure.

Optimale verwerkingscondities liggen tussen 15-20°C en 40-60% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, terwijl lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.

Behandelingsschema

Renovatie van Linoleum:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour
- 1x Bona Pure



Bona LinoPrime

Technisch merkbld

Bona
Elastisch



Gebruiksaanwijzing

1. Schud de Bona LinoPrime grondig in de can en giet het materiaal in een Bona RS mengemmer.
2. Voeg langzaam een fles Bona Pure Harder toe in de emmer tijdens het machinaal mixen. Mix het mengsel grondig gedurende minstens 1 minuut. **Opmerking:** de Harder mag niet direct worden toegevoegd in de Bona LinoPrime can. Alleen extern mixen is mogelijk. Bij het mengen van kleinere hoeveelheden, zorg dat de juiste verhouding tussen Bona LinoPrime en Bona Pure Harder wordt aangehouden. Laat het mengsel nog minimaal 5 minuten reageren vóór gebruik en gebruik het mengsel binnen de aangegeven pot-life (3 uur).
3. Breng Bona LinoPrime aan met een Bona Microfiber Roller (5 mm vacht). Rol kruislings met een vloeiende en soepele beweging en voorkom opeenhopingen van het product. Het verbruik is ca. 20-25 m²/liter.

De daaropvolgende applicatie van Bona Pure moet worden uitgevoerd tussen 1 en maximaal 24 uur na de vorige laag. Na dit tijdsverloop (> 24 uur) is tussenschuren met het Bona Scrad Pad systeem noodzakelijk en sterk aangeraden. Reinig vervolgens het oppervlak door te stofzuigen en lichtvochtig afnemen.

Ter versnelling van het droogproces kunnen geschikte ventilatoren worden gebruikt.

Onderhoud

Bona LinoPrime mag nooit als laatste afwerkingslaag worden toegepast.



Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

Bona®

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com