

# Bona Natural - primer

## Technisch merkblad

Bona Natural is ontworpen om de natuurlijke en onbehandelde uitstraling van het hout te behouden. De primer is eenvoudig met een Bona roller aan te brengen, droogt snel en is eventueel goed schuurbaar. Te combineren met Bona Traffic Natural om de uitstraling van onbehandeld hout te behouden, maar evengoed de vloer te beschermen met een topkwaliteit lakafwerking.

- Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout \*
- Eenvoudig te verwerken met een Bona roller
- Goed schuurbaar
- GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis

\* De uiteindelijke kleurintensiteit van Bona Natural Primer is afhankelijk van de houtsoort. Dezelfde houtsoort kan ook wisselende looizuren en andere natuurlijke stoffen bevatten welke de kleuring kunnen beïnvloeden. Bona Natural Primer kan worden aangebracht in 1 of 2 lagen afhankelijk van de gewenste uitstraling. Des te meer lagen, des te lichter/witter de uitstraling. Bij twijfel, maak een test vooraf aan het gebruik van Bona Natural Primer. Om de natuurlijke eigenschappen van de vloer te optimaliseren, overlakken met Bona Traffic Natural of een matte versie van de Bona Traffic parketlakken. Wij raden niet aan om de Bona Natural over te lakken met de Bona Mega of Bona Mega Natural, dit om vergeling te voorkomen.

### Noot:

- Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Om vergeling te voorkomen de Bona Natural bij voorkeur afwerken met Bona Traffic, Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural.

### Technische gegevens

Type grondlak:	Gepigmenteerde 1 component polyurethaan/acrylaat primer
Vast stofgehalte:	≈30%
VOS:	max. 60 g/liter
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd:	2-3 uur (20°C/60% R.H)
Gereedschap:	Bona Roller (microvezel/fleece)
Verbruik:	10-12 m <sup>2</sup> /liter (≈100g-83g/m <sup>2</sup> ) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter (44 dozen per pallet)
Certificaten:	GreenGuard

### Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur het Bona Scrad-Pad systeem, Quatro Disc of Power Drive systeem met korrel 100/120 gebruiken voor de laatste schuurgang van het hout. Het afwerken van de vloer dient bij voorkeur direct na het schuren te gebeuren. Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is.

Bona Natural op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Afwerking



# Bona®

**BELGIË**  
Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**  
Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com

# Bona Natural - primer

Technisch merkblad

## Behandelingsschema

2x Bona Natural + 1x Bona Aflak (Traffic)

## Gebruiksaanwijzing

1. De can goed schudden vóór gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Giet vervolgens de primer in de bijgeleverde lakbak (doos en zakken). Het is aan te raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te beperken.
2. Breng de Bona Natural aan met een Bona Roller (microvezel/fleece) in een verhouding van 10-12 m<sup>2</sup>/liter (100-83 g/m<sup>2</sup>). Voorkom een opstapeling van lak en tevens een te schraal aangebrachte laag. Laat drogen
3. Wanneer droog (ca. 2-3 uur), de vloer licht opschuren met bij voorkeur het Bona Scrad-Pad Systeem om de opstaande houtvezel te verwijderen. Korrel 150 of fijner wordt hiervoor aangeraden.
4. Vervolgens goed stofzuigen.
5. Breng een 2e laag Bona Natural aan alvorens de vloer af te werken met één van Bona's beschermende aflakken.

Noot: Bona Natural is een wit gepigmenteerd product. Op donkere houtsoorten zijn aanzetten sneller zichtbaar.

## Onderhoud

Bona Natural mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



# Bona<sup>®</sup>

**BELGIË**

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com