

Technisch Merkblad Leha Easy Polish OH-41



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

De milieuvriendelijke reinigende finish voor gelakte vloeren

Productbeschrijving:

Algemeen

Oplosmiddelvrije finish op basis van speciaal watergedragen kunstharstdispersies. Leha Easy Polish OH-41 is matglanzend en antislip.

Eigenschappen

Leha Easy Polish OH-41 is zeer goed bestendig tegen mechanische belastingen, vuilen rubberstrepen afstotend, veegvast.

Toepassing

Op alle gelakte parketvloeren.

Technische gegevens:

Gevarenklasse:	N.v.t.
VbF:	N.v.t.
GGVS/ADR:	N.v.t.
Droogtijd:	Per laag: ca. 30 minuten.
Materiaalverbruik:	Afhankelijk van soort ondergrond: ca. 30 ml/m ² .
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon.
Reinigen gereedschappen:	Direct na gebruik spoelen met zuiver water.
Reiniging en onderhoud:	De behandelde vloer reinigen met Leha Clean OH-49.
Nabewerking en onderhoud:	Is een nabewerking noodzakelijk, dan dient men de vloer met Leha Remover OH-45 te reinigen (zie technisch merkblad Leha Remover OH-45). Daarna de vloer met zuiver water naspoelen, laten drogen en aansluitend Leha Easy Polish OH-41 opbrengen (zie ook punt opbrengen).

Attentie:

Tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.

Verwerking:

Ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog, stof- en vet- en wasvrij zijn.

Oude vloeren moeten eerst met Leha Remover OH-45 grondig worden gereinigd, zodanig dat ze absoluut schoon, vet- en wasvrij zijn. Aansluitend met schoon water naspoelen.

Technisch Merkblad Leha Easy Polish OH-41



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Opbrengen

Ter bescherming van een nieuwe laklaag (na 14 dagen): Leha Easy Polish OH-41 onverdund op geheel droge vloer gelijkmatig met een zuivere pluivrije doek of een speciale polishverdeler opbrengen. Het vormen van plassen evenals het ontstaan van schuim en luchtbelletjes voorkomen.

Bij dof worden van de Leha Easy Polish OH-41 of het ontstaan van loopvlakken een geheel of gedeeltelijk nieuwe laag onverdund aanbrengen.

Kan ook verdund met water in een verhouding van 1:5 of 1:10 gebruikt worden. Gebruik nooit te veel water en neem het overtollige direct op.

Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet nawrijven.

Gebruiksfrequentie:

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de vloer; gemiddeld 3 tot 5 maal per jaar.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 09.03.

Uitgave: 11.04