



HARDWAX-OLIE **RAPID**

De bewezen Hardwax-Olie in de sneldrogende variant!



3232 Kleurloos
Zijdemat



3262 Kleurloos
Mat

PRODUCTOMSCHRIJVING

Professionele, snel drogende, kleurloze houtafwerking met een bijzondere oppervlakte hardheid, die alle voordelen van oliën en wassen combineert in een uniek product. Osmo Hardwax-Olie Rapid is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip. In vergelijking met conventionele afwerking, zorgen de natuurlijke plantaardige oliën en wassen voor een gelijkmatige kleur en een harmonisch, egaal oppervlak.

Eenvoudige verwerking - zonder grondering of tussenschuren - bespaart tijd en geld.

Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A - geen waterlekken.

Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK

Osmo Hardwax-Olie Rapid is ideaal voor de bescherming van alle soorten houten vloeren zoals vloeren uit massieve delen, planken, scheepsdekvloeren, OSB en kurkvloeren. Ook voor meubels.

INGREDIËNTEN

Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloem olie, soja olie, distel olie, carnauba- en candelillawas), paraffines, siccatieven (drogers) en water-afstotende additieven. Ongearomatiseerde terpentijn (benzeen-vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,88-0,95 g/cm³

Viscositeit: > 25-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotroop

Geur: mild / zwak, reukloos na droging

Flampunt: > 35-52 °C volgens DIN EN ISO 2719



Rapid



OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max 18% vochtgehalte).

Osmo Hardwax-Olie Rapid is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout opvullen (Osmo Houtpasta).

Schuur het houten oppervlak zorgvuldig, begin met grof schuurpapier - laatste schuurgang voor vloeren P120-150, meubels P180-240. Voor het oliën het oppervlak stofvrij maken door vegen en stofzuigen.

Het uiteindelijke resultaat is onder andere afhankelijk van de houtstructuur. Wij raden aan - in het bijzonder bij onbekende ondergronden - een proefstuk te maken.

AANBRENGEN

Gelijkmatig en dun opbrengen met Osmo Platte kwast, Vloerborstel of Microvezelroller in de richting van de houtnerf, en binnen 10-15 minuten grondig uitstrijken. 4-5 uur laten drogen bij een goede ventilatie.

Na droging een tweede dunne laag aanbrengen.

Bij de behandeling van een reeds geolied oppervlak of bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone en droge ondergrond meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).



DROOGTIJD

Ca. 4-5 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

Na ca. 2-3 weken is het oppervlak compleet uitgehard.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanent „wet look“ effect). Teveel aangebracht product en het gebrek aan ventilatie vertragen het drogen.

Voor donkere en inhoudsstof rijke hardhout soorten (bijvoorbeeld Wengé, Merbau, Jatoba, enz.), raden wij Osmo Blanke Was aan. Een proefstuk maken wordt aanbevolen. Voor kurk oppervlakken is door het hoge absorptievermogen belangrijk om een bijzonder dunne laag aan te brengen. Op kurk moet u rekening houden met een langere droogtijd (min. 6-8 uur).

Let op: Kast interieuren en schuifladen max. 1x dun aanbrengen met een doek.

Houten oppervlakken behandeld met Osmo Hardwax-Olie Rapid zijn gemakkelijk te onderhouden.

Verwijder grove vervuiling met een bezem of een stofzuiger. Daarna klam vochtig dweilen met water en Osmo Wisch Fix (niet nat).

Gebruik voor het verwijderen van vlekken en voor de intensive verzorging de Osmo Vloeibare Onderhouds- en Reinigingsmiddel.

Om een hogere glansgraad te krijgen, na grondige droging het oppervlak dun met Osmo Onderhouds- en Reinigingsmiddel behandelen, na droging oppoetsen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte/open vuur. - Niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging is het product „normaal ontvlambaar“ conform DIN 4102 B2. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Waarschuwing



AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEURTINTEN

Nr. 3232 Kleurloos Zijdemat

Nr. 3262 Kleurloos Mat

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 10l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18