

Productinformatie: Landhuisverf High Solid

Producteigenschappen:

Osmo Landhuisverf is een dekkende, aanvankelijk zijdeglanzende en later zijdematte verf op basis van natuurlijke oliën voor hout buitenshuis. Met open poriën, laat het hout ademen, vermindert uitzetten en krimpen, waterafstotend, bijzonder weers- en UV-bestendig. Het scheurt, bladdert en schilfert niet en is daarom eenvoudig te herstellen, zonder schuurwerk. Geen grondlaag nodig. Gemakkelijk en zonder strepen te schilderen. Droogt niet tijdens het schildern. De droge laag is onschadelijk voor mens, dier en plant (speektel- en zweetvast conf. DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed conf. EN 71.3). Voor alle weersomstandigheden met een onovertroffen duurzaamheid. De Landhuisverf is ook verkrijgbaar in uw wenskleur. Al vanaf 1: 2,5l in 186 RAL Classic en 1.950 NCS tinten verkrijgbaar. Gegarandeerde kleurprecisie in lab getest.

Toepassingsgebieden:

Al het hout buitenshuis dat een bijzonder sterke beschermingslaag behoeft: houten façades, balkons, kozijnen en vensterluiken, hekken, pergola's, dakspanen, tuinmeubels, tuinhuisjes, carports, etc. Ideaal voor het vernieuwen van oude poreuze verflagen en verweerde houtoppervlakken.

Tinten:

Verkrijgbaar in het wit en in 15 tinten:

- Nr. 2101 Wit
- Nr. 2203 licht oker
- Nr. 2204 Ivoor
- Nr. 2205 Zonnebloemgeel
- Nr. 2308 Scandinavisch rood
- Nr. 2310 Ceder/Roodhout
- Nr. 2311 Signalrood
- Nr. 2404 Dennengroen
- Nr. 2501 Labradorblauw
- Nr. 2506 Koningsblauw
- Nr. 2507 Duifblauw
- Nr. 2606 Middelbruin
- Nr. 2607 Donkerbruin
- Nr. 2703 Antraciet
- Nr. 2704 Steengrijs
- Nr. 2708 Kiezelgrijs

Grootte recipiënten:

0,75 l; 2,5 l, 25 l

Rendement:

1 liter is voldoende voor 1 laag voor ca. 26 m².

U heeft vergrijsd, geschilderd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag, geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze homepage onder www.osmo.de.

Productinformatie: Landhuisverf High Solid

Bestanddelen:

basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, lijnolie, sojaolie, distelolie), ijzeroxide en organische pigmenten, titaandioxidewitpigment, siccatieven (drogers) en waterafstotende toevoegingen. Vluchtige bestanddelen: niet-gearomatiseerde white spirit (benzeenvrij). Dit product voldoet conform EU richtlijnen (2004/42/EC) aan toegestane VOC-gehalte van max. 400 g/l (Kat. A/e (2010)).

Een gedetailleerde volledige verklaring zenden wij u gaarne op aanvraag toe.

Fysische eigenschappen:

Specifiek gewicht (Dichtheid): 1,0-1,2 g/cm³

Viscositeit: 14-18 s, 4mm conform DIN 53211, romig/vloeibaar

Geur: zwak/mild, geurloos na droging

Vlampunt: boven 55°C (VbF A III) conform DIN 53213

Opslag:

Meer dan vijf jaar houdbaar, mits droog en goed afgesloten bewaard. Door vorst stroperig geworden verf gedurende 24-36 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren.

Voorbereiding:

Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max. houtvochtigheid 20%).

Oude poreuze verflagen reinigen. Oude laklagen verwijderen. Als preventieve bescherming tegen rot, schimmel en aantasting door insecten nodig is, alle kanten bestrijken met Osmo houtimpregneer WR*.

(*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.)

12-24 uur laten drogen voor u verder gaat.

Breng indien mogelijk de eerste verflaag aan alle zijden aan voordat u het hout bevestigt.

Gebruik:

Osmo Landhuisverf is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Goed roeren. Met een stevige kwast (Osmo platte kwast) of Osmo Microverzelrol dun op het schone, droge en vorstvrije oppervlak aanbrengen en gelijkmatig uitstrijken in de nerfrichting van het hout.

Het resultaat van de laag is o.a. afhankelijk van de houtstructuur. Daarom eerst een test op een klein stukje vloer aan te bevelen.

Reiniging van het gereedschap:

met Osmo kwastreiniger (benzeenvrij).

Droogtijd:

Ongeveer 10-12 uur (normale omstandigheden, 23°C/ 50% rel. vochtigheid) Bij lage temperatuur en/of hoge luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.

Stofdroog na 6 uur.

Binnenshuis goed ventileren. .

Productinformatie: Landhuisverf High Solid

Tips:

Als het oppervlak buitenshuis een extra bescherming moet krijgen (bv. vensters, façades), na een grondige droging 1x met kleurloze Osmo UV-Beschermingsolie (410 biocidevrij of 420 met filmlaag) overschilderen. Dat beschermt tegen vuil en verhoogt de levensduur van de laag. Gebruik bij de landhuisverf wit 2101 de houtbeschermingsolie-beits wit 900.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. *Pas op:* met het vloeibaar product doordrenkte lappen na gebruik uitwassen of luchtdicht bewaren (ontbrandingsgevaar). De gedroogde laag is normaal ontvlambaar conform DIN 4102 Klasse B2 (normaal ontvlambaar).

Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie (Stand: 07/2010)