

Productinformatie : Natuurlijke Olie-Beits

Productbeschrijving:

Decoratieve, zijdematte houtafwerking op basis van natuurolie voor alle hout buiten. Openporig, doet het hout ademen, vermindert opzwellen en krimpen. Waterafstotend en uiterst weer- en UV-bestendig. Afwerking beschermt tegen, algen en schimmelvorming. Al tientallen jaren ook onder extreme klimatologische omstandigheden beproefd. Breekt niet, bladdert niet, schilfert niet af. Gewoon overschilderen; een grondlaag is niet nodig. Kan gemakkelijk en zonder overlapping aangebracht worden. Droogt niet tijdens het aanbrengen.

Aanbevolen gebruik:

Ideaal voor alle hout buiten: deuren, ramen, vensterluiken (maatvaste componenten), carports, gevels, balkons, houten terrassen, omheiningen, pergola's, tuinmeubelen en tuinhuisen (niet-maatvaste componenten).

Toepassingsbereiken:

Alle hout buitenshuis: deuren, vensters en vensterluiken (maatvaste componenten), carports, houtfaçades, balkons houten terrassen, hekken, pergola's, tuinmeubels en tuinhuisjes (niet maatvaste componenten).

Tinten:

De Osmo Houtbescherming Oliebeits bestaat in 16 tinten:

- Nr. 700 Grenen
- Nr. 702 Larikshout
- Nr. 703 Mahonie
- Nr. 704 Kastanje
- Nr. 706 Eiken
- Nr. 707 Walnoot
- Nr. 708 Teak
- Nr. 710 Pijnboom
- Nr. 712 Ebbenhout
- Nr. 727 Palissander
- Nr. 728 Rood Ceder
- Nr. 729 Dennengroen
- Nr. 900 Wit
- Nr. 903 Basaltgrijs
- Nr. 905 Patina
- Nr. 1415 Tuingroen

Groote recipiënten:

0,005 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l

Rendement:

1l is voldoende bij 1 laag voor ca. 26 m² geschaafd hout, ca. 12 m² zaagruw hout.

U heeft vergrijsd, geschilderd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag, geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze homepage onder www.osmo.de.

Ingrediënten:

Productinformatie : Natuurlijke Olie-Beits

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, lijnolie), ijzeroxide- en organische pigmenten, titaniumoxide-witpigmenten siccatieven (drogers) en additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeenvrij). Dit product voldoet conform de EU-richtlijn (2004/42/EC) aan het toegestane VOC gehalte van max. 400 g/l (Kat. A/e (2010)). Gedetailleerde volledige verklaring op aanvraag.

Fysische eigenschappen:

Specifiek gewicht (Dichtheid): 0,95 - 1,1 g/cm³

Viscositeit: 25-35 s, 4mm (DIN 53211/4mm)

Geur: zwak/mild, geurloos na droging

Vlampunt: ≥ 61°C conform DIN 53213

Opslag:

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij vorst kan het product stroperig worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

Voorbereiding:

Het oppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (houtvochtigheid maximaal 20 %). Osmo Houtbeschermd Olie-Beits is gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor gebruik. Indien mogelijk eerste laag voor de montage aan alle zijden op het hout aanbrengen. Als er een extra preventieve bescherming tegen vuil, blauwte en insectenvraat gewenst is, het hout vooraf – in dien mogelijk aan alle zijde – met Osmo Houtimpregnering WR* behandelen.

*Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd etikettering en productinformatie lezen.

Verwerking:

Breng een dunne en gelijkmatige laag aan in de richting van de houtnerf met een Osmo kwast of de Osmo Microvezel Roller en strijk die grondig uit. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Daarna een tweede laag aanbrengen. Bij renovatie is in de regel 1 laag op een schoon oppervlak voldoende. Het eindresultaat is o.a. afhankelijk van de houtstructuur. Daarom eerst op een onopvallende plaats een test uitvoeren.

Reiniging van gereedschap:

met Osmo Kwastenreiniger (benzeenvrij).

Droogtijd:

Overschilderbaar (stofdroog) na ca. 4 - 6 uur (normale omstandigheden 23°C / 50% luchtvochtigheid). Lagere temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Droogtijd ca. 12 uur

Opmerkingen:

De transparante kleurtint wordt door de natuurkleur van het hout beïnvloed en kan daarom van de voorbeeldkleur afwijken. Lichte, transparante tinten bieden slechts een geringe UV-bescherming, daarom zijn deze niet aanbevolen voor oppervlakken die sterk aan de zon worden blootgesteld. Het oppervlak is na droging in het begin licht glanzend, daarna wordt het zijdemat. Om de duurzaamheid te verbeteren kan na droging een laag kleurloze Osmo UV-Beschermingsolie *Extra 420* aangebracht worden (geldt niet voor de kleurtint wit 900). Alle kleurtinten kunnen met elkaar vermengd worden.

Veiligheidsvoorschriften: Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

Productinformatie : Natuurlijke Olie-Beits

deskundig medisch advies inwinnen. Bevat 2-butanonoxim, dichlofluanide en cobalt (2+)salt of C6-19 fatty acids. Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Opgelet: in het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik onmiddellijk uitwassen of in luchtdicht gesloten recipiënt bewaren (zelfontbrandingsgevaar). De gedroogde laag voldoet conform DIN 4102 aan de klasse B2 (normaal ontvlambaar).
Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie (Stand: 02/2010)