

Productinformatie: Antislip terrasolie

Slipwerende laag voor buiten

Productomschrijving:

Zijdematte eindlaag, geschikt voor terrashout dat al met gekleurde olie behandeld is. Bevat een speciale, heel dik organisch antislipadditief, dat gelijkmatig in de laag verdeeld is en na het drogen slipwerend werkt.

Op basis van natuurlijk olie en waterafstotend. De laag bevat elementen die een preventieve bescherming vormen van de laag tegen aantasting door schimmel, algen en zwammen. Breekt niet, bladdert niet, schilfert niet af. Zonder afschuren gewoon overschilderen. Open poriën, vermindert uitzetten en krimpen. Kan gemakkelijk en zonder zichtbare overlap worden aangebracht. Droogt niet tijdens het aanbrengen.

Toepassingsbereiken:

Alle houten terrassen en trappen buiten, bv. uit bangkirai, massaranduba, garapa, lariks, douglasie of grove den. Geschikt voor geribbelde, gegroefde en vooral gladde terrasoppervlakken.

Tinten:

Nr. 430, kleurloos

Grootte recipiënten:

0,75 l; 2,5 l, 25 l

Rendement:

1 liter is voldoende bij 1 laag voor ca. 24 m².

U heeft vergrijsd, geschilferd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag, geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze homepage onder www.osmo.de.

Samenstelling:

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie en lijnolie), siccatieven (drogers) en additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeenvrij). Dit product voldoet conform de EU-richtlijn (2004/42/EC) aan het toegest. VOC-gehalte van max. 500 g/l (cat. A/i (2010)).

Een gedetailleerde en volledige verklaring sturen we u graag op aanvraag.

Fysische eigenschappen:

Specifiek gewicht: (Dichtheid): 0,9 – 1,0 g/cm³

Viscositeit: 20-30 s (DIN 53211/4mm)

Geur: zwak/mild, geurloos na drogen

Vlampunt: boven 60°C na DIN 53213

Houdbaarheid:

5 jaar en langer, indien droog en goed afgesloten bewaard. Indien door vorst stroperig geworden, voor gebruik 24-36 bij kamertemperatuur bewaren.

Voorbereiding:

Het houtoppervlak moet zuiver, droog en vorstvrij zijn (max. houtvochtigheid 20%). Osmo Antislip terrasolie is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Grondig omroeren. Oude poreuze lagen grondig zuiver maken. Oude verf- en laklagen moeten worden verwijderd. Indien mogelijk eerste laag voor montage aan alle kanten van het hout aanbrengen. Om een optimale houdbaarheid van de

Productinformatie: Antislip terrasolie

Slipwerende laag voor buiten

lagen te bereiken het hout voor de eerste laag enkele weken laten verweren. Tropisch hardhout zeker 3 maanden laten verweren. Wij bevelen op een terras een eerste laag aan met een gekleurde olie, zoals bv. de Osmo bangkirai-, lariks- of douglaspar-olie of de Osmo houtbeschermende oliebeits. De Osmo antislip terrasolie werkt zo als bescherming tegen weersinvloeden en verlengt de levensduur van de laag.

Als er een extra preventieve bescherming tegen rotting, blauwte en insectenvraat gewenst is, het hout vooraf - indien mogelijk aan alle zijden - met Osmo houtimpregnering WR* behandelen.

* Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd aanduiding en productinformatie lezen.

Verwerking:

Met stevige borstel dun in de richting van de houtnerf aanbrengen en grondig uitsmeren. Om snel te werken op grote oppervlakken bevelen wij de Osmo Vloerborstel 150 mm aan, die op maat van terrastegels gemaakt is en waarmee staand en dus rugsparend gewerkt kan worden. Laten drogen bij een goede verluchting. Dankzij de combinatie van de gekleurde eerste laag en de eenmalige eindlaag met Osmo Antislip terrasolie is uw terras volledig beschermd. Het resultaat van de laag is ondermeer afhankelijk van de staat van het hout, daarom moet er in principe een testlaag worden aangebracht.

Reiniging van het werkmateriaal:

Met Osmo Kwastreiniger (aromavrij).

Droogtijd:

Ca. 12 uur (bij normaal klimaat, 23°C/50% rel. luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.

Tips:

Osmo Antislip terrasolie is kleurloos en beschermt daarom slechts beperkt tegen vergrijzing door de UV-stralen van de zon. De Antislip terrasolie is niet geschikt als enige laag. Oliën versterken de natuurlijke tint van het hout (permanent nat effect). Om een vergrijzing van het hout en een falende antislipwerking op loopwegen te vermijden, moeten deze oppervlakken tijdig gedeeltelijk worden nabehandeld. Als het hout al vergrijsd is, de oppervlakken met de Osmo Houtontgrijzer ontgrijzen en opnieuw behandelen. Verschillende houtsoorten neigen bij weersinvloeden tot natuurlijke uitwassen van wateroplossende, gekleurde houtingrediënten.

Veiligheidsvoorschriften:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en arts raadplegen. Bevat 2-butanonoxim, cobaltcarboxylaat en dichloorfluanide (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico).

Na droging is het product „normaal ontvlambaar“ conform DIN 4102 B2. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Bovenstaande informatie is tot stand gebracht naar beste kennis en vermogen, echter zonder garantie.

(Stand: 05/2010)