

TOPLIN Lijnolie Voorlak Aqua #2020

Technisch Informatie Blad



Toepassing:

Watergedragen Lijnolie Voorlak voor binnen. Geschikt voor op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER TOPLIN voor uitgebreide verwerkingsinstructies. Bel ons gerust of app naar nummer +31 6 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product basis wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Lijnolie - emulsie
Verdunning	Water
Kleur	Basis wit en basis transparant Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem
Glans	Mat
Dichtheid	1,4 kg/l
Vastestof	Ca. 42 vol. %
Rendement	± 14 m ² per liter
Stofdroog	± 5 uur
Overschilderbaar	± 24 uur

% natuurlijke grondstoffen	Ca. 94%
	Water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7°C tot ca. 25°C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimal 1 jaar houdbaar Na opening beperkt houdbaar

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

Basis Wit, 1 liter blik; art.nr. 2216013; EAN 8716544040069 (doos = 6 x1ltr)

Basis Wit, 2,5 liter blik; art.nr. 2216014; EAN 8716544040076 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Wit, 5 liter blik; art.nr. 2216015; EAN 8716544040083

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 2226013; EAN 8716544040090 (doos = 6 x1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 2226014; EAN 8716544040106 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant 5 liter blik; art.nr. 2226015; EAN 8716544040113

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.