



COLORWASH

Water- en Oplosmiddelvrije Parket Primer - 1 component

creëer sfeer naar wens

- Verdiep, nuanceer of verander de houtkleur
- Op basis van snel drogende, niet vergelende oliën
- Kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT voor olie
- Overlakbaar met elke watergedragen RigoStep PU lak
- Full Solid formulering waarborgt aanzetvrij resultaat
- Hoog rendement: 40 - 50 m² per liter

Profiel

RigoStep COLORWASH is een geweldige olie-primer, die u in staat stelt de kleur en sfeer van hout naar wens te verdiepen, te nuanceren of te veranderen. COLORWASH blank geeft een intense kleurverdieping, vergelijkbaar met olie of impregneer, en met de vele beschikbare fraaie kleurpigmenten (dezelfde als voor Aquamarijn) begrenst alleen de creativiteit het scala aan mogelijke kleuren en kleurnuances.

Toegepast in combinatie met bij voorbeeld SKYLT of DUO MATT biedt RigoStep COLORWASH u de mogelijkheid om uw klanten vloeren aan te bieden met de 'look & feel' van een olie- of waxvloer zonder het daarbij behorende intensieve onderhoud.

RigoStep COLORWASH kan al na een nacht doorharden (minimaal 16 uur) worden afgelakt.

Toepassing

RigoStep COLORWASH is ontworpen voor het aanzetvrij verdiepen, nuanceren of veranderen van de kleur van houten oppervlakken, zoals parket, planken, meubelen, etc.

Kleurpigment

Er zijn diverse sfeertinten KLEURPIGMENT leverbaar: Naast de standaard tinten is in overleg nagenoeg elke andere gewenste tint leverbaar. Per liter COLORWASH maximaal twee blikjes KLEURPIGMENT bijmengen.

Andere RigoStep grondlakken

Indien een minder sterke houtgloed of een snellere droogtijd worden gewenst, kunnen RigoStep SEAL of RAPID worden gebruikt.

RigoStep COLORWASH kan worden afgelakt met elke watergedragen RigoStep PU lak. Afwerken met DUO of SKYLT geeft het best mogelijke resultaat.
Kambala (iroko), afzelia en basralocus uitsluitend afwerken met DUO of SKYLT.

Eigenschappen

Nat product

Dichtheid	:	0,95 kg/dm ³	ISO 2811
Viscositeit	:	70 sec	DIN 53211 - Cup 4, 20 °C
Gehalte vaste stof	:	100 % gew	EN ISO 3251
Gehalte VOS	:	0 g/l	Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO

Systeemopbouw

Nieuw werk Bestaand werk

- 1 x RigoStep COLORWASH en daarna 2 à 3 x een watergedragen RigoStep PU aflak.
- RigoStep COLORWASH niet toepassen op bestaand werk.

Over COLORWASH géén RigoStep SEAL of RAPID aanbrengen.

Verwerking

Zie ook het RigoStep informatieblad 'Praktijktips'.

Ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof en tevens zorgvuldig gestopt. Als laatste schuurgang de ondergrond polijsten met een slijpnet of schuurpapier korrel 120 (mono-schijf) of korrel 80 (multi-schijf). Grover gepolijst hout kleurt sterker aan dan fijner gepolijst hout. Ook hout dat eerst is bevochtigd, kleurt sterker aan (voor het aanbrengen van COLORWASH het oppervlak wel weer goed laten drogen). Indien nodig mag tot maximaal 10% verdunnen worden toegevoegd.

Verdunnen

Gereedschap	Gebruik een spons, spaan, taskitrekker, vloerborstel of volle, langharige kwast. Reinig gereedschap vóór aandrogen met verdunner.
Applicatie	Alvorens te verwerken goed oproeren. RigoStep COLORWASH dun en gelijkmatig aanbrengen. Inwrijven met een dunne blauwe pad en daarna zorgvuldig droogwrijven met katoenen doeken (FLOORWIPERS) onder een dikke witte of beige pad. Voorkom dat COLORWASH in voegjes, kiertjes of open kwasten kan trekken.
Tussenschuren	De laag COLORWASH niet schuren. COLORWASH minimaliseert vezelopwerking en meestal is tussenschuren overbodig. Het oppervlak zonodig alleen heel lichtjes aanschuren vóór het aanbrengen van de laatste laag aflak. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladde resultaat.
Omstandigheden	COLORWASH niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +15 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. COLORWASH heeft om te drogen warmte en zuurstof nodig. Zorg tijdens het drogen van COLORWASH voor ruim voldoende ventilatie.

Droging

- Beloopbaar : direct (doeken onder schoenen binden)
- Overlakbaar : na minimaal 16 uur drogen.

Droogtijden

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV, aanbevolen verbruik en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas verder gaan met aflakken als de laag COLORWASH voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag COLORWASH kan leiden tot defecten.

Controle

Loop vóór het aflakken het oppervlak zorgvuldig na op onregelmatigheden. Het oppervlak dient gelijkmatig van kleur, egaal mat en droog te zijn. Controleer ook of eventuele vellingen en voegjes volledig schoon en droog zijn. Zie voor aanwijzingen m.b.t. de verwerking van de aflak het RigoStep informatieblad van de betreffende aflak.

Rendement

Circa 40 tot 50 m² per liter per laag.
Het rendement kan afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode afwijken.

Levervorm

Blank, in 1 en 5 liter blikverpakkingen.
5 liter verpakkingen zijn op bestelling ook op kleur gemaakt leverbaar.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 24 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Houdt er rekening mee dat in aangekleurd product de pigmenten uitzakken. RigoStep COLORWASH is vorstbestendig. Product is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigospecialcoatings.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com.

Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45.

Niet blootstellen aan vuurhitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Gebruik beschermende handschoenen. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Lakresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Gebruikte lappen, sponsen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.

COLORWASH is ook zeer geschikt voor industriële verwerking of voor toepassing in een olie- of olie-/waxsysteem. Vraag s.v.p. nadere informatie.



Stand: juli 2006

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.