



## XTRA SATIN (2100)

Watergedragen PU Parket Protector - 1 component

*de professional*

- Extra kwaliteit polyurethaan parketlak
- Voor parket- en plankenvloeren
- Geen verharder nodig, geen potlife, geen afval
- Voor normaal tot intensief gebruik
- Zeer elastisch, bijzonder taai en goed slagvast
- Goed bestendig tegen de meeste huishoudchemicaliën
- Zeer slijtvast

### Profiel

Robuuste, extra kwaliteit 1-component watergedragen polyurethaan parketlak. U hoeft geen verharder toe te voegen, dus geen potlife en geen afval. RigoStep XTRA is reukarm, soepel te verwerken en strak vloeibed. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. Bevat geen isocyanaat. XTRA wordt wegens zijn uitmuntende prijs-prestatie verhouding zowel door professionele als particuliere verwerkers zeer gewaardeerd.

### Toepassing

RigoStep XTRA SATIN (2100) is ontwikkeld voor toepassing op parket- en plankenvloeren in normaal tot intensief belopen ruimten, zoals woonkamers, entrees, trappen, kantoren, etc.

### Eigenschappen

Natte lak	Dichtheid	: 1,04 kg/dm <sup>3</sup>	ISO 2811
	Viscositeit	: 30 sec	DIN 53 211 - Cup 4, 20 °C
	pH-waarde	: 8	ISO 976
	Gehalte vaste stof	: ~ 26,5 % gew	EN ISO 3251
	Gehalte VOS	: 50 g/l	Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO
Droge lak	Glans 60°	: 25 gloss units	Gardner - DIN 67530/ ISO 2813
	Glans 85°	: n.v.t. gloss units	Gardner - DIN 67530/ ISO 2813
	Hardheid	: 100 sec	Persoz - ISO 1522
	Slijtvastheid SIS	: 55 mg	Taber - SIS 923509 (1 kg/2000 omw)
	Slijtvastheid CS 17	: 25 mg	Taber - ASTM D 4060 (1 kg/1000 omw)
	Bestendigheden	: ●●●	DIN 68861 - deel 1C
	Krasvastheid	: 350 gram	ISO 4586-2 (Taber Shear/Scratch tester)
	Slagvastheid	: > 40 cm.kg	ISO 6272 (Kogelvalproef)

### Systeemopbouw

Op houtsoorten met pH-gevoelige inhoudsstoffen eerst RigoStep COLORWASH, SEAL of RAPID aanbrengen. Op kambala, afzelia en basralocus als grondlak RigoStep KAMBALA PRIMER of COLORWASH en als aflak DUO of SKYLT gebruiken.

### Nieuw werk Bestaand werk

3 x RigoStep XTRA of eerst een RigoStep grondlaag en daarna 2 x RigoStep XTRA. 1 of 2 x RigoStep XTRA aanbrengen (ondergrond eerst reinigen met RigoStep STRIP).

Voor het aanbrengen van een extra beschermlaag op kant-en-klaar parket of een niet met RigoStep gelakte vloer RigoStep DUO SATIN, DUO MATT of SKYLT gebruiken.

### Verwerking

Zie ook het RigoStep informatieblad 'Praktijktips'.

### Ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Vezelopwerking kan worden tegengegaan door het oppervlak goed te polijsten. Ook kan na het schuren met de wals het oppervlak worden afgenoemd met een vochtige doek. Na droging het hout zoals gebruikelijk polijsten, daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste (grond-) laklaag aanbrengen.

RigoStep is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.

### Gereedschap

Gebruik een RigoStep Parketlakroller, Rigo Steplicator of een volle, langharse kwast.

Gebruik verder alleen roestvast staal en/of kunststof gereedschap.

Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water.

Applicatie	Gelijkmatig in banen of vakken over de vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk een watergedragen lak vol op te zetten. Een volle laag geeft een betere benetting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen.
Tussenschuren	Voor het aanbrengen van de laatste laklaag het oppervlak zonodig lichtjes aanschuren. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.
Omstandigheden	Watergedragen producten niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Waterdamp moet afgevoerd. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.
Extender	Bij relatief hoge temperatuur, lage RLV of bij applicatie op grotere oppervlakken kan de open tijd worden verlengd met het additief RigoStep EXTENDER.

#### Droging

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Handdroog : na 1 - 2 uur.   | - Licht belastbaar : na 12 - 16 uur.     |
| - Overlakbaar : na 2 - 3 uur. | - Volledig belastbaar : na 7 - 14 dagen. |

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.

Altijd pas verder gaan met aflakken als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag grond- of aflak kan leiden tot defecten.

Een verse laklaag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

#### Rendement

Circa 10 m<sup>2</sup> per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m<sup>2</sup> per liter).

#### Onderhoud

Met RigoStep FLOORPOLISH, CLEAN en STRIP.

Zie de RigoStep Onderhoudswijzer volgens DIN 18356.

#### Levervorm

Blank.

In 1, 4 en 10 liter verpakkingen van polyethyleen kunststof.

#### Houdbaarheid

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. XTRA is niet vorstbestendig. De lak is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

#### Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlezen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

#### Meer informatie

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.rigospecialcoatings.nl](http://www.rigospecialcoatings.nl) - [www.rigostep.nl](http://www.rigostep.nl) - [www.parketlak.com](http://www.parketlak.com).

#### Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.



Stand: juli 2006

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.