



No1 Lak voor houten vloeren

No1 Lak voor houten vloeren is een superieure tweecomponenten lak speciaal ontwikkeld voor het aflakken van onbehandelde houten vloeren vervaardigd uit lichte houtsoorten. De lak is gebaseerd op de ontwikkeling van een nieuw polyurethaan bindmiddel en de afwerking zorgt voor een opmerkelijk, uniek en zacht effect dit in combinatie met een neutrale / onzichtbare afwerking die aanvoelt en er uitziet als onbehandeld hout. Een No1 lak-afwerking zorgt voor een zijdezacht, ademend, flexibel en zelf-matterende afwerking die de slijtage van de lakvloer op een unieke manier verminderd.

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN

No1 Lak voor houten vloeren is een 2-componenten lak die geactiveerd wordt door toevoeging van de efficiënte No1 Verharder. De verharder wordt in de lak toegevoegd in een mengverhouding van 50 ml op 2,5 liter lak. Een volledige dop bevat 10 ml. Het is heel belangrijk dat de verharder en lak goed worden gemengd. De verharder wordt toegevoegd in de bus lak en goed opgeschud. Niet roeren! Laat de mengeling gedurende 10 minuten staan, zodat de verharder kan reageren met de lak.

1 Reinig het oppervlak met No1 Intensiefreiniger. Laat de vloer volledig drogen.

2 Schud de flacon krachtig.

3 Breng de No1 Lak voor houten vloeren onverdund aan met lakroller of kwast.

4 De lak is droog na ongeveer 90 minuten en is schuurbaar na 12 uur.

5 Het oppervlak licht opschuren (bordeaux-rodé SPP pad) en goed stofzuigen.

6 Breng nog 2 extra lagen No1 Lak voor houten vloeren aan met een tussendroogtijd van 2 uur.

Advies: Het is belangrijk voor zowel het hout als de lak een omgevingstemperatuur van minstens 20°C te hebben. Zorg voor voldoende ventilatie. Terugplaatsen van meubelen ten vroegste 24 uur na de laatste laklaag. De afgewerkte vloer is volledig slijt –en krasvast na ongeveer 8 dagen (terugplaatsen tapijten, etc.). Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en de lak.

Samenstelling: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie oproepen. **Bindmiddel:** Speciaal gemodificeerd polyurethaan. **Oplosmiddel:** Water. **Viscositeit:** Ca. 40 sec. in DIN Cup 4 bij 20°C (gemengd met verharder). **Dichtheid:** Ca. 1,00 g/ml. **Verbruik:** Ca. 8-12 m²/liter/laag. **Gereedschap:** Kwast en lakroller. **Glansgraad:** Mat, minder dan 3 onder een hoek van 60 graden. **Bewaren:** Koel en vorstvrije bewaren, buiten het bereik van kinderen. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen. **Gereedschap reinigen:** In Water. **VOS:** Dit product bevat maximaal 35 g VOS/liter. De toegestane grenswaarde is 140 g VOS/liter (cat. A/i). **Afval:** Lege bussen en resten deponeren in overeenstemming met de lokale voorschriften. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.