

Professionele natuurlijke aflak op basis van lijnolie-emulsie. Waterverduinbaar. Versterkt met veresterde plantaardige olie. Voor binnen.

Eigenschappen

- Soepel te verwerken
- Goede handvetbestendigheid, voor binnen
- Vocht regulerend en houtvoedend
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

Profiel

AQUALIN AFLAK SATIJN is een watergedragen aflak met een mooie satijnglans voor binnen. Met een prima standvermogen en blijvende elasticiteit. Versterkt met Colofoniumhars voor een aangenaam glad oppervlak en betere handvetbestendigheid en reinigbaarheid. Deze watergedragen natuurverf verwerkt even soepel en prettig als een klassieke standverf en ruikt bovendien aangenaam.



Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

AQUALIN SATIJN WIT bevat min. 92% natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

Bindmiddel : Lijnolie-Standolie, Veresterde Plantaardige Olie
 Pigment : Titaanwit
 Vulstof : n.v.t.
 Hulpstof : Co-Zr-droger, synthetische verdikker, Vetzuur-alcholester, Ammonia, Zwavelammoniumverbinding, Polysiloxaan
 Verdunning : Water

Verpakking	1 – 2,5 – 5 liter bussen
Rendement	10 – 12 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	4 - 5 uur
Overschilderbaar	na 48 uur
Dichtheid	ca. 1,3 kg/liter
Glans	35 – 40 % - gloss units
Vaste-stofgehalte	ca. 45 %-gew, ca. 40 %-vol
VOS-gehalte	< 22 g/l. voldoet aan ARBO; geschikt voor binnen.
Houdbaarheid	in gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor AQUALIN WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

AFLAK SATIJN | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Nieuw werk : voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden. Gronden met een AQUAMARYN GRONDVERF (zie het desbetreffende productinformatieblad). Geveltimmerwerk moet voldoen aan de eisen, gesteld in de KVT '95.

IJzer en staal : voorbehandelen met een geschikte roestwerende primer volgens de specificaties van de leverancier en gronden met een AQUAMARYN GRONDVERF.

Bestaand werk : goed reinigen en ontvetten; slechte, gebarsten en gebladderde lagen verwijderen, intacte lagen mat schuren. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Gereedschap

Met roller of kwast. Tussen de lagen mat schuren met fijn n schuurpapier. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de verf laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren. Spoel het gereedschap af voor het aandrogen met lauw water en CLIEN-S speciaalreiniger reinigen.

Applicatie

De verf is voor binnen op hout en voorbehandeld metaal. De verf hecht uitstekend op de meeste synthetische verven.

Onderhoud

AQUALIN AFLAK schilderwerk kan met water en een beetje natuurlijk reinigingsmiddel (CLIEN-R) behandeld worden. Verven die lijnolie bevatten vergelen in het donker.

Omstandigheden

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 10°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.

Droging

Stofdroog	na ca. 4 - 5 uur
Kleefvrij	na ca. 6 - 7 uur
Overschilderbaar	na ca. 48 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 48 uur. Op tanninehoudende houtsoorten (eiken, kersen, essen, iroko en MDF) of bij dikke lagen rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

10 - 12 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond.. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levorm

Op bestelling o.v.v. kleurnummer. In 1, 2½ en 5 liter blikken. Iedere kleur is leverbaar.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

Veiligheid

Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat Co-droger. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l. Dit product bevat max. 22 g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48