

WAKOL MS 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Elastische, 1-componenten parketlijm voor de installatie van:

- meerlaags parket volgens DIN EN 13489 op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis.

Indien aangebracht met WAKOL Speciale lijmkam 5 ook geschikt als lijm met een geïntegreerd vochtscherm. Uitsluitend voor parketsoorten met een mes en groefverbinding op zandcement ondervloeren zonder vloerverwarming met 4 CM % en 85 % corresponderende relatieve luchtvochtigheid.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)

- oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS 610
- voldoet aan DIN EN 14293
- geschikt voor op vloerverwarming
- watervrij, – hout zet niet uit

1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS R. Zeer emissiearm
2) Emissieklasse volgens Frans recht

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Silaan gemodificeerd polymeer
Inlegtijd:	geen
Open tijd:	ca. 40 minuten
Belastbaarheid:	ca. 24- 48 uur
Oppervlaktebehandeling:	ten vroegste na 24 uur
Reinigingsmiddel:	WAKOL RT 5960 Reinigungsdoeken voordat de lijm is afgebonden
Opslag temperatuur:	12 maanden bij kamertemperatuur
Opslag temperatuur:	niet vorstgevoelig
GISCODE:	RS10
EMICODE:	EC1 PLUS R

Lijmkam en verbruik ³⁾

TKB B3	800 - 1000 g/m ²	Klein formaat meerlaags parket
TKB B11	1000 - 1200 g/m ²	Klein formaat meerlaags parket
TKB B13	1100 - 1300 g/m ²	Groot formaat meerlaags parket
TKB B15	1400 - 1500 g/m ²	Groot formaat meerlaags parket
WAKOL Speciale lijmkam 5	1700 – 1800 g/m ²	Meerlaags parket tot max. 4 CM % en 85 % korresponderende relatieve luchtvochtigheid

3) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigend vermogen van de ondervloer

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden moeten aan de normen volgens DIN 18365 en DIN 18356 voldoen. De ondervloeren moeten egaal, door en door droog, vast, zonder scheuren en dienen vrij van verontreinigingen en substanties te zijn.

Calciumsulfaat (anhydriet) gebonden dekvloeren volgens voorschrift fabrikant en geldende normen en merkbladen voorbehandelen en goed afzuigen. Indien de dekvloer stofvrij is kan er direct met WAKOL MS 228 Meerlaags Parketlijm, elastisch gelijmd worden. WAKOL MS 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch niet toepassen op gietasfalt, contact opnemen met onze technische afdeling.

Op cement dekvloeren zonder vloerverwarming tot 4 CM % en 85 % korresponderende relatieve luchtvochtigheid kan WAKOL MS 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch als vochtscherm ingezet worden. In dit geval dient de speciale lijmkam nr. 5 gebruikt te worden.

Gebruiksaanwijzing

De lijm met een getande lijmkam gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen, waarbij lijmopeenhoppingen vermeden dienen te worden.

Het parket direct inschuiven en goed aandrukken. Er op letten dat er voldoende lijm op de onderzijde van het hout wordt overgebracht.

Gereedschappen direct na het gebruik met WAKOL RT 5960 Reinigingsdoeken reinigen. Na de afbinding is de WAKOL 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch nog slechts mechanisch te verwijderen.

Belangrijke informatie

De lijm niet onder +15 °C of boven 65 % relatieve luchtvochtigheid verwerken. Bij koud weer het parket en lijm tijdig in de te installeren ruimte laten acclimatiseren.

WAKOL MS 228 Kant en klaar parketlijm, elastisch niet op gietasfalt, WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel en WAKOL PU 235 Polyurethaan voorstrijkmiddel inzetten.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbleden in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbleden vindt u op onze website www.wakol.com.

Met deze uitgave van 31.07.2014 vervallen alle eerdere versies hun geldigheid.