

*Hoogvullende grondverf
4 seizoenen
Ideale verwerking
Snelle aan- en doordroging
Met 4Q Formule*

REXO 4Q GROND

Profiel	REXO 4Q, de technologische perfectie met 4Q –formule een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen
	Eigentijdse grondverf Prima verwerking Snelle aan- en doordroging Hoogvullend Goede vloeïing Prima kantendekking Goed schuurbaar Prima hechting Vochtregulerend 468.562 kleuren
Ondergronden	Onbehandeld en kaal gemaakt hout Oude intact zijnde verflagen Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen
Verwerking	De verf voor gebruik goed oproeren Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen Aanbevolen laagdikte : 70-80 micron nat, ca. 45 micron droog Gereedschap reinigen : direct na gebruik met terpentine
Verwerkings- condities	Omgevingstemperatuur : +5 tot +23°C Ondergrondtemperatuur : +5 tot +23°C en tenminste 3°C boven het dauwpunt Relatieve luchtvochtigheid : < 80%

Eigenschappen	Glans	: ca. 5-15% GU/60°		
	Dichtheid	: ca. 1,5 kg/l		
	Vaste stofgehalte	: ca. 80 gew.% / ca. 61 vol.% (wit/lichte tinten)		
	Theoretisch rendement	: 13 m ² /l bij een droge laagdikte van 45 micron		
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond		
	VOS-gehalte	: < 300 g/l		
	Droging bij 20°C/RLV 65%	stofdroog	:	ca. 2 uur
		kleefvrij	:	ca. 3 uur
		overschilderbaar	:	na 16 uur
	Droging bij 5°C/RLV 65%	stofdroog	:	ca. 3 uur
		kleefvrij	:	ca. 5 uur
overschilderbaar		:	na 20 uur	
	<i>Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i>			
Elasticiteit	: 5 mm Erichsen			

Systeemopbouw

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn
Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280)
Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen.

Hout, onbehandeld

Gronden met 2 lagen REXO 4Q GROND en aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS of ZIJDEGLANS of REXO 4Q SYSTEEM

Verpakking

1 en 2,5 liter

Arbo-classificatie

Oplosmiddel arm
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

Opslag

Koel in goed gesloten verpakking
en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking 2 jaar; na opening beperkt houdbaar