

*Prachtige hoogglans
4 seizoenen
Ideale verwerking
Snelle aan- en doordroging
Met 4Q Formule*

REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Profiel | REXO 4Q, de technologische perfectie met 4Q –formule een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen |
| | Eigentijdse aflak Soepele verwerking Uitstekende dekking Snelle aan- en doordroging Prima kantendekking Perfect strakke vloeïing Prachtige hoogglans Krasvast Minimale vuilaanhechting Uitstekende buitenduurzaamheid 468.562 kleuren |
| Ondergronden | Op de juiste wijze voorbehandeld hout Oude intact zijnde verflagen Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen |
| Verwerking | De verf voor gebruik goed oproeren Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen Aanbevolen laagdikte : 70-80 micron nat, ca. 50 micron droog Gereedschap reinigen : direct na gebruik met terpentine |
| Verwerkings- condities | Omgevingstemperatuur : +5 tot +23°C Ondergrondtemperatuur : +5 tot +23°C en tenminste 3°C boven het dauwpunt Relatieve luchtvochtigheid : < 80% |

| | | | | |
|----------------------|---|--|-----------|-------------|
| Eigenschappen | Glans | : ca. 90% GU/60° | | |
| | Dichtheid | : ca. 1,13 kg/l | | |
| | Vaste stofgehalte | : ca. 75 gew.% / ca. 63 vol.% (wit/lichte tinten) | | |
| | Theoretisch rendement | : 13 m ² /l bij een droge laagdikte van 50 micron | | |
| | Praktisch rendement | : afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond | | |
| | VOS-gehalte | : < 300 g/l | | |
| | Droging bij 20°C/RLV 65% | stofdroog | : | ca. 2 uur |
| | | kleefvrij | : | ca. 3 uur |
| | | overschilderbaar | : | na 16 uur |
| | Droging bij 5°C/RLV 65% | stofdroog | : | ca. 3,5 uur |
| kleefvrij | | : | ca. 5 uur | |
| overschilderbaar | | : | na 20 uur | |
| | <i>Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i> | | | |
| Elasticiteit | : 7 mm Erichsen | | | |

Systeemopbouw

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn
Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280)
Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen

Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 1 – droge laagdikte 100 micron

Aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS of 1 laag REXO 4Q GROND + 1 laag REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS

Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 2 – droge laagdikte 140 micron in de juiste kleur

Aflakken met 1 laag REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS

Hout, onbehandeld

Gronden met 2 lagen REXO 4Q GROND en aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS

Hout, voorzien van intacte verlagen (alkydhars)

Metalen, diverse kunststoffen, voorzien van de juiste voorbehandelingen

Aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS of 1 laag REXO 4Q GROND + 1 laag REXO 4Q AFLAK HOOGGLANS

Verpakking

1 en 2,5 liter

Arbo-classificatie

Oplosmiddel arm
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

Opslag

Koel in goed gesloten verpakking
en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking 2 jaar, na opening beperkt houdbaar