

*Prachtige zijdeglans*  
*4 seizoenen*  
*Ideale verwerking*  
*Snelle aan- en doordroging*  
**Met 4Q Formule**

## **REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS**

<b>Profiel</b>	<b>REXO 4Q, de technologische perfectie met 4Q –formule,</b> een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen
	Eigentijdse aflak Soepele verwerking Uitstekende dekking Snelle aan- en doordroging Prima kantendekking Perfect strakke vloeïing Prachtige zijdeglans Krasvast Minimale vuilaanhechting Uitstekende buitenduurzaamheid 468.562 kleuren
<b>Ondergronden</b>	Op de juiste wijze voorbehandeld hout Oude intact zijnde verflagen Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen
<b>Verwerking</b>	De verf voor gebruik goed oproeren Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen Aanbevolen laagdikte : 70-80 micron nat, ca. 50 micron droog Gereedschap reinigen : direct na gebruik met terpentijn
<b>Verwerkings- condities</b>	Omgevingstemperatuur : +5 tot +23°C Ondergrondtemperatuur : +5 tot +23°C en tenminste 3°C boven het dauwpunt Relatieve luchtvochtigheid : < 80%

<b>Eigenschappen</b>	Glans	: ca. 35-40% GU/60°		
	Dichtheid	: ca. 1,2 kg/l		
	Vaste stofgehalte	: ca. 76 gew.% / ca. 64 vol.% (wit/lichte tinten)		
	Theoretisch rendement	: 13 m <sup>2</sup> /l bij een droge laagdikte van 50 μ		
	Praktisch rendement	: afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte en aard van de ondergrond		
	VOS-gehalte	: < 300 g/l		
	Droging bij 20°C/RLV 65%	stofdroog	:	ca. 2 uur
		kleefvrij	:	ca. 3 uur
		overschilderbaar	:	na 16 uur
	Droging bij 5°C/RLV 65%	stofdroog	:	ca. 3,5 uur
kleefvrij		:	ca. 5 uur	
overschilderbaar		:	na 20 uur	
	<i>Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de droging</i>			
Elasticiteit	: 6 mm Erichsen			

## Systeemopbouw

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn  
Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280)  
Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen

### Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 1 – droge laagdikte 100 micron

Aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS of 1 laag REXO 4Q GROND + 1 laag REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

### Hout, industrieel voorbehandeld KVT concept 2 – droge laagdikte 140 micron in de juiste kleur

Aflakken met 1 laag REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

### Hout, onbehandeld

Gronden met 2 lagen REXO 4Q GROND en aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

### Hout, voorzien van intacte verlagen (alkydhars)

### Metalen, diverse kunststoffen, voorzien van de juiste voorbehandelingen

Aflakken met 2 lagen REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS of 1 laag REXO 4Q GROND + 1 laag REXO 4Q AFLAK ZIJDEGLANS

## Verpakking

1 en 2,5 liter

## Arbo-classificatie

Oplosmiddel arm  
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

## Opslag

Koel in goed gesloten verpakking  
en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren

## Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking 2 jaar, na opening beperkt houdbaar