

# WAXOL 60 BASIS + ONDERHOUDSHARDWAXOLIE

*De perfecte dhz hardwax-olie*

- Premium kwaliteit hardwax-hars-olie combinatie
- Vormt een taaie, dichte, duurzame bescherm laag
- Zeer elastisch; barst en bladdert niet
- Water- en alcoholbestendig
- Speeksel- en zweetvast
- Geschikt voor kinderspeelgoed

## Profiel

Aquamarijn Waxol 60 is een speciale combinatie van natuurlijke harsen, wassen en oliën die zorgen voor een duurzame, bestendige en blijvend elastische bescherming. Waxol 60 impregneert in het hout en vormt tegelijkertijd een taaie, dichte bescherm laag. Waxol 60 is makkelijk verwerkbaar, reukarm en snel drogend. Geschikt voor toepassing door doe-het-zelvers: er zijn geen machines of speciale gereedschappen nodig.

## Toepassing

Zeer geschikt voor zowel de eerste behandeling van nog onbehandelde oppervlakken als voor het onderhoud van eerder met Waxol behandelde oppervlakken. Toepasbaar op o.a. parket- en plankenvloeren, meubelen, tafels, werkbladen, etc.

## Eigenschappen

### Nat:

|                    |        |                    |                          |
|--------------------|--------|--------------------|--------------------------|
| Dichtheid          | : 0,91 | kg/dm <sup>3</sup> | ISO 2811                 |
| Viscositeit        | : 30   | sec                | DIN 53211 - Cup 4, 20 °C |
| Vlampunt           | : 57   | °C                 | DIN 53213                |
| Gehalte vaste stof | : 50   | %                  | EN ISO 3251 (gewicht)    |
| Gehalte VOS        | : 455  | g/l                | Voldoet NIET aan ARBO NL |

### Droog:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Water- en alcoholbestendig    | DIN 68861 - deel IA |
| Speeksel- en zweetvast        | DIN 53160           |
| Geschikt voor kinderspeelgoed | DIN EN 71-3         |

Polymeriseert door opname van zuurstof tot een taaie, dichte bescherm laag. Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar.

## Systeemopbouw

### Nieuw werk:

Twee ragdunne lagen Aquamarijn Waxol 60 aanbrengen. Ook een systeem van 1 laag Corcol of Revol en na 16-24 uur 1 laag Waxol 60 is mogelijk.

### Bestaand werk:

Eén ragdunne laag WAXOL 60 aanbrengen. Ondergrond eerst grondig ontvetten en lichtjes aanschuren.

## Samenstelling

Bevat lijnolie, tungolie, andere (essentiële) plantaardige oliën, carnaubawas, colofoniumhars, kiezelzuur, aromaatvrije verdunner, Co/Zr/Ca/Mn droogmiddel.

Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.

Sommige mensen reageren allergisch op etherische oliën. Daarom wordt door Aquamarijn in dit consumentenproduct in plaats van natuurlijke verdunners een relatief weinig schadelijke aromaatvrije synthetische verdunner gebruikt.



verpakking: 1 Liter, blik

rendement: ca 30 m<sup>2</sup> per liter per laag

droging 8-12 uur.  
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar: 24 Maanden, mits goed  
afgesloten en koel bewaard.

ontwikkeld en geproduceerd door:

**URSA PAINT**  
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint  
Postbus 176  
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48  
Fax: 0255 54 84 45  
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl  
www.aquamarijn.com

**AQUAMARIJN**  
natuurverf

## Verwerking

**Ondergrond:** bij de 1<sup>e</sup> behandeling dient het hout egaal geschuurd te zijn en verder uiteraard schoon, droog en vrij van was, vet en houtstof. Bij een onderhoudsbehandeling het oppervlak zo nodig vooraf grondig reinigen met Clien-S en lichtjes aanschuren.

**Gereedschap:** Waxol 60 wordt bij voorkeur aangebracht met een fijne moltopren of velours verfroller. Ook een spaan, een brede kwast of een taski trekker zijn geschikte verdelers. Gereedschap kan worden gereinigd met Linotyn.

**Applicatie:** Waxol 60 altijd ZEER DUN AANBRENGEN.

### 1<sup>e</sup> behandeling

Product eerst oproeren. Verdeel Waxol 60 zéér dun en gelijkmatig en rol grondig uit in de richting van de houtnerf. Door enige druk op de verdeler uit te oefenen worden een te dikke laag en onregelmatigheden voorkomen. Bij toepassing van gekleurde Waxol 60 de eerste laag met een dun padje in het hout masseren en overtollig product weghalen met een doek. Als eerste laag kan ook Corcol, Revol of Waxol 100 worden gebruikt. De volgende dag kan een tweede laag Waxol 60 worden aangebracht. Indien nodig mag het oppervlak lichtjes worden aangeschuurd (niet vergeten het stof te verwijderen). De tweede laag Waxol 60 niet aankleuren.

### Onderhoudsbehandeling

- Bij kleinere oppervlakken wat Waxol 60 op de vloer of op een doek sprenkelen en met een doek inwrijven.
- Bij grotere oppervlakken kan Waxol 60 ook eenvoudig en met weinig inspanning worden aangebracht met een fijne moltopren of velours verfroller
- Na gebruik van Waxol 60 het oppervlak goed laten drogen (minstens 12 uur) alvorens de vloer weer te belopen. Na gebruik van Waxol 60 de eerste dagen de vloer alleen droog reinigen.

**Omstandigheden:** niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Product droogt in een reactie aan zuurstof. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.

## Droging

In het algemeen droog en licht belastbaar na ca. 8-12 uur. Tweede laag : na 16-24 uur (na 24 uur altijd eerst lichtjes tussenschuren) Licht belastbaar : na weer 8-12 uur. Volledig belastbaar : na 7-14 dagen Volledige uitharding en optimale weerstand na ca. 10 dagen.

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Een verse laag de eerste paar dagen niet afdekken en niet vochtig reinigen. Vocht gelijk opnemen.

## Rendement

Afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode ca. 30 m<sup>2</sup> per liter per laag.

## Onderhoud

Met de daarvoor bestemde Aquamarijn onderhoudsproducten. Zie de onderhoudswijzer.

## Levorm

1 Liter : Blank - Artikelnummer 2710313.

## Opslag / Transport

Koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.

## Veiligheid

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Restanten niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB). **Gebruikte lappen, sponzen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.**