

Bona Gap Master

Technisch merkblad

Bona Gap Master is een siliconenvrije, acrylaatkit voor het afdichten van naden en gaten in plinten, platen en drempels bij houten vloeren. De Bona Gap Master is verkrijgbaar in 15 verschillende kleuren en kan, als het droog is, worden gelakt met alle Bona parketlakken. Het materiaal is duurzaam elastisch (15% maximale bewegingstolerantie), oplosmiddelvrij en reukloos.

- duurzaam elastisch
- oplosmiddelvrij, isocyaanvrij en siliconenvrij
- reukloos
- uitstekende interne sterkte + kantverlijming
- hoge aanvangs- en uiteindelijke sterkte
- af te werken met alle Bona parketlakken

Technische gegevens

Producttype	: acrylaat kit
Max. bewegingstolerantie	: 15%
Verwerkings temperatuur	: min. +5°C tot max. +35°C (kit en ondergrond)
Dichtheid (DIN EN ISO 2811-1)	: 1,57 ± 0,05 g/cm ³
Filmvormingstijd bij 23°C en 50% r.v.	: ca. 10 min.
Verbruik	: 310 ml kit is voldoende voor ca. 12 strekkende meters voegen met afmetingen van 5 x 5 mm of ca. 3 strekkende meters voegen met afmetingen van 10 x 10 mm
Droogtijd	: circa 18-24 uur bij 23°C/50% r.v. (het product hardt uit door middel van drogen. Hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en een voegendiepte van meer dan 15 mm kan de filmvorming en het uitharden aanzienlijk vertragen).
Gereedschap	: handmatig, een pneumatisch kitpistool of op batterijen
Houdbaarheid	: 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C of hoger dan +40°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 12 x 310 ml

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het desbetreffende veiligheidsinformatieblad.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, vast en vrij van stof en vet zijn. Ten minste één van de te verlijmen oppervlakken moet absorberend of diffuus zijn. Verwijder vóór het kitten cementsluier, antischimmelmiddelen of impregneringen. Bij renovatieprojecten moeten oude kitlagen, verfrestanten en losse materialen volledig verwijderd worden. De voeg moet altijd worden voorzien van een geschikte, goed gedimensioneerde scheidingslaag (bijv. PE koord, minerale wol) om hechting op drie vlakken te voorkomen. Om contaminatie te voorkomen en een nauwkeurige voeg te verkrijgen, adviseren wij om de voegranden met tape af te plakken vóór het aanbrengen van de voegenkit.

Gebruiksaanwijzing

1. De bolle dop op de tube met een scherp mes wegsnijden – let op dat de schroefdraad niet beschadigd raakt. Spuitmond opschroeven, schuin afsnijden om de grootte en de vorm aan te passen aan de voeg.
2. Breng een ononderbroken rij aan en let op dat het beide kanten van de voeg raakt.
3. Direct gladmaken met vlakke rand, spons of natte vinger.
4. Eventuele gebruikte tape kan direct na het aanbrengen van de kit worden verwijderd.

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com

Bona Gap Master

Technisch merkblad

Bona Gap Master moet worden beschermd tegen vocht, bijv. door condensvocht, totdat er een stevige film is gevormd. Vers aangebracht materiaal mag worden verwijderd met een vochtige doek. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Uitgehard materiaal moet mechanisch worden verwijderd. Achterblijvende resten kunnen zachter worden gemaakt met water en daarna worden weggeveegd. Tijdens het drogen zal de kleur iets veranderen.

Verkrijgbare kleuren

- Wit
- Maple
- Essen (den)
- Beuken licht
- Beuken donker
- Eiken donker
- Eiken licht
- Kersen
- Eiken gerookt
- Wengé
- Noten
- Teak
- Rood exotisch / exoten
- RAL 7030 (grijs)
- Zwart



Afwerking



Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com

F: 023-5421306
www.bona.com