

HARDWAX-OLIE EXPRESS

De snel drogende Hardwax-Olie voor de professionele gebruiker - ook geschikt voor hardhoutsoorten!



3332
Kleurloos
zijdemat



3362
Kleurloos
mat



PRODUCTOMSCHRIJVING

Professionele, snel drogende, kleurloze houtafwerking met een bijzondere oppervlakte hardheid, die alle voordelen van oliën en wassen combineert in een uniek product. Osmo Hardwax-Olie Express is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip.

In vergelijking met conventionele afwerking, zorgen de natuurlijke plantaardige oliën en wassen voor een gelijkmatige kleur en een harmonisch, egaal oppervlak. Eenvoudige verwerking - zonder grondering of tussenschuren - bespaart tijd en geld.

Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A - geen waterlekken.

Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

TOEPASSING

Osmo Hardwax-Olie Express is optimaal voor het afwerken van alle houten vloeren zoals massief houten vloeren, planken vloeren, scheepsdekvloeren, OSB- en kurkvloeren en meubel oppervlakken.

In combinatie met de verharder 6632 ook geschikt voor de kleurloze behandeling van inhoudstofrijke hardhout, zoals Meranti, Wengé, Merbau, etc..

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba en candelillawas), paraffine, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,88-0,95 g/cm³
Viscositeit: > 20-25s DIN EN ISO 2431/4 mm, stroperig
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 30-35 °C nach DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 18% vochtgehalte). Osmo Hardwax-Olie Express is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten volledig worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout vullen (Osmo Houtpasta). Het houten oppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuurpapier - eindschuurgang voor vloeren P120-150, bij meubels P180-240. Voor het oliën, het oppervlak stoffvrij maken met een stofzuiger. Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.



AANBRENGEN

Gelijkmatig en dun opbrengen met Osmo Platte kwast, Vloerborstel of Microvezelroller in de richting van de houtnerf, en binnen 10 minuten grondig uitstrijken. Vermijd overtollig gebruik.

2-3 uur laten drogen bij een goede ventilatie.

Na droging een tweede dunne laag aanbrengen.

Bij de behandeling van een reeds geolied oppervlak of bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone en droge ondergrond is meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 2-3 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

Na ongeveer 2-3 weken is het oppervlak volledig uitgehard.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Optioneel in combinatie met de verharder voor Hardwax-Olie Express 6632 voor snellere droging. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing.

Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanente wet look). Wanneer er te veel wordt aangebracht en bij een gebrek aan ventilatie zal het drogen vertragen.

Bij kurk oppervlakken is het belangrijk om een bijzonder dunne laag aan te brengen door het hoge absorptievermogen. Op kurk is een langere droogtijd te verwachten (min. 6-8 uur).

Let op: Bij kast interieuren en lades maar 1 x dun met een doek aanbrengen.

Houten oppervlakken behandeld met Osmo Hardwax-Olie Express zijn gemakkelijk te onderhouden. Verwijder grof vuil met een bezem of een stofzuiger. Voeg Osmo Wisch-Fix toe aan het dweilwater en dweil het oppervlak klamvochtig (niet nat!) schoon.

Gebruik voor intensieve reiniging en verzorging Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel. Indien er een hogere glansgraad gewenst is, kan het oppervlak met Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel na droging gepolijst worden.

LET OP

Vloeistof en damp zijn ontvlambaar. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte / vuur. Niet roken. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Waarschuwing



AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.

KLEUREN

Nr. 3332 Kleurloos zijdemat

Nr. 3362 Kleurloos mat

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18