

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Lijnolie Aflak Aqua Satijn #2510



Toepassing:

Watergedragen Lijnolie aflak voor binnen. Geschikt voor op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER TOPLIN voor uitgebreide verwerkingsinstructies. Bel ons gerust of app naar nummer +31 6 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product basis wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Lijnolie - emulsie
Verdunning	Water
Kleur	Basis wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem
Glans	Satijn
Dichtheid	1,3 Kg/l
Vastestof	Ca. 35 vol.%
Rendement	± 12 m ² per liter
Stofdroog	± 5 uur
Overschilderbaar	± 24 uur
% natuurlijke grondstoffen	ca. 93 % water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Lijnolie Aflak Aqua Satijn #2510

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

TOPLIN Lijnolie Aflak Aqua Satijn #2510

Basis Wit, 1 liter blik; art.nr. 2040013; EAN 8716544039889 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Wit, 2,5 liter blik; art.nr. 2040014; EAN 8716544039896 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Wit, 5 liter blik; art.nr. 2040015; EAN 8716544039902

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 2040113; EAN 8716544039919 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 2040114; EAN 8716544039926 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant 5 liter blik; art.nr. 2040115; EAN 8716544039933

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.