



C-800 BLANK SATIN

Watergedragen PU Kurk Protector - 1 component

de allrounder

- Premium kwaliteit
- Voor gekleurd kurk of als toplaag op naturel kurk
- Zelfvernettend: geen verharder nodig - geen afval
- Geschikt voor Low, Medium en High Density kurk
- Glasheldere, kleurechte lakfilm (niet vergelend)
- Zeer goede scuff- en heelmakresistentie
- Opmerkelijk onderhoudsvriendelijk

Profiel

Veelzijdige premium kwaliteit 1-component watergedragen kurklak. Presteert minstens net zo goed als watergedragen 2-componenten lakken van de vorige generatie. Zelfvernettend: u hoeft geen verharder toe te voegen en u heeft geen afval. C-800 is reukarm, soepel te verwerken, strak vloeiend, blijvend helder en niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. Bevat geen isocynaat. De perfecte allround kurklak!

Toepassing

RigoStep C-800 Blank is ontwikkeld voor toepassing op gekleurde kurkvloeren in intensief belopen ruimten, zoals woonkamers, entrees, trappen, kantoren, etc. Op naturel kurkvloeren (eerst) RigoStep C-800 Naturel gebruiken (voorkomt verbleking). Ook zeer geschikt voor toepassing op zachte houtsoorten, zoals vuren en grenen.

Eigenschappen

Natte lak	Dichtheid	: 1,03	kg/dm ³	ISO 2811
	Viscositeit	: 35	sec	DIN 53 211 - Cup 4, 20 °C
	pH-waarde	: 8		ISO 976
	Gehalte vaste stof	: ~ 30	% gew	EN ISO 3251
	Gehalte VOS	: 35	g/l	Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO
Droge lak	Glans 60°	: 25	gloss units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
	Glans 85°	:	gloss units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
	Hardheid	: 250	sec	Persoz - ISO 1522
	Slijtvastheid SIS	: 40	mg	Taber - SIS 923509 (1 kg/2000 omw)
	Slijtvastheid CS 17	: 20	mg	Taber - ASTM D4060 (1 kg/1000 omw)
	Bestendigheden	:		DIN 68 861 - deel 1B
	Krasvastheid	: 350	gram	ISO 4586-2 Taber Shear/Scratch tester
Slagvastheid	: > 40	cm/kg	ISO 6272 Kogelvalproef	

Systeemopbouw

Op wit- en lichtgekleurde kurkvloeren verdient het aanbeveling om eerst een laag RigoStep BASE aan te brengen. RigoStep BASE voorkomt uitbloeding van tannines.

Nieuw werk - 3 à 4 x RigoStep C-800 Blank of 1 x RigoStep BASE en daarna 2 à 3 x C-800 Blank

Bestaand werk - 1 à 2 x RigoStep C-800 Blank (ondergrond eerst reinigen met RigoStep STRIP)

Voor het aanbrengen van een extra beschermlaag op kant-en-klaar kurk of op een niet met RigoStep gelakte vloer RigoStep DUO SATIN, DUO MATT of SKYLT gebruiken.

Verwerking

Zie ook het RigoStep informatieblad 'Praktijktips'

Ondergrond De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Op kurk dat met een RigoStep grondlak is gekleurd, zijn hechting en overlakbaarheid gewaarborgd. Op andere (kleur-) lakken dient een proefopstrijkje te worden gemaakt. RigoStep C-800 is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.

Niet verdunnen Gebruik een goed uitgespoelde RigoStep Kurklakroller, Rigo Steplicator of een volle, langharige kwast. Gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap. Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water. Droog product lost op in aceton.

Gereedschap

Applicatie	Gelijkmatig in banen of vakken over de vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk een watergedragen lak vol op te zetten. Een volle laag geeft een betere benutting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen.
Tussenschuren	Voor het aanbrengen van de laatste laklaag het oppervlak zonodig lichtjes aanschuren. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.
Omstandigheden	Watergedragen producten niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Waterdamp moet afgevoerd. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.
Extender	Bij relatief hoge temperatuur, lage RLV of bij applicatie op grotere oppervlakken kan de open tijd worden verlengd met het additief RigoStep EXTENDER.

Droging Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.

- Handdroog	: na 1 - 2 uur.	- Licht belastbaar	: na 12 - 16 uur.
- Overlakbaar	: na 2 - 3 uur.	- Volledig belastbaar	: na 7 - 14 dagen.

Altijd pas verder gaan met aflakken als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag grond- of aflak kan leiden tot defecten. Een verse laklaag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement Circa 10 m² per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Breng op kurk, afhankelijk van kurktype en verwachte gebruiksbelasting, per m² tenminste 400 tot 500 gram lak aan. Kleurlagen tellen niet mee.

Onderhoud Met RigoStep FLOORPOLISH, CLEAN en STRIP. Zie de RigoStep Onderhoudswijzer volgens DIN 18356.

Levervorm Blank.
In 1, 4 en 10 liter verpakkingen van polyethyleen kunststof.

Opslag/Transport Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. C-800 is niet vorstbestendig. De lak is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com.

Helpdesk +31 (0) 255 - 54 84 45.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Stand: juli 2006

 **URSA PAINT**
QUALITY & ENVIRONMENT

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeed ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

© 1938 - 2006 Rigo Special Coatings \ U.P. Quality & Environment BV. Alle rechten voorbehouden.