



DUO MATT

Watergedragen PU Multi Protector - 2 componenten

de alleskunner

- Superieure kwaliteit
- Geschikt voor o.a. parket, planken, kurk en linoleum
- Voor normaal tot zeer zwaar en projectmatig gebruik
- Glasheldere, transparante lakfilm (geen verbleking)
- Fraaie, zeer matte optiek met "Wax Look"
- Glans < 10 - blijft ook mooi mat bij een lage kijkhoek
- Opmerkelijk onderhoudsvriendelijk

Profiel

RigoStep DUO is de perfecte keus bij zware omstandigheden of wanneer alleen het beste goed genoeg is. Slijtvastheid en krasvastheid van DUO zijn vergelijkbaar met die van RigoStep PROJECT. Het verschil zit vooral in de extreem goede vocht- en chemicaliënbestendigheid van DUO. DUO is reukarm, eenvoudig te verwerken, zeer strak vloeiend, glashelder en niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. DUO MATT onderscheidt zich door een fraaie, zeer matte optiek, ook vanuit een lage kijkhoek.

Toepassing

Multi Protector: RigoStep DUO MATT kan onder andere worden toegepast op parket-, planken-, kurk-, betonlook- en linoleumvloeren in woonhuizen, winkels, restaurants en openbare gebouwen. Ook geschikt voor trappen, trapleuningen, tafel-, werk- en barbladen.

Eigenschappen

Natte lak	Dichtheid	:	1,04	kg/dm ³	
	Viscositeit	:	25	sec	DIN 53 211 - Cup 4, 20 °C
	pH-waarde	:	8		
	Gehalte vaste stof	:	~ 35	% gew	
	Gehalte VOS	:	< 100	g/l	Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO
Droge laag	Glans 60°	:	10	units	DIN 67530/ ISO 2813
	Glans 85°	:	20	units	DIN 67530/ ISO 2813
	Hardheid	:	250	sec	Persoz
	Slijtvastheid SIS	:	45	mg	Taber - SIS 923509 (1 kg/2000 omw)
	Slijtvastheid CS 17	:	10	mg	Taber - ASTM D4060 (1 kg/1000 omw)
	Bestendigheden	:	●●●●●		DIN 68 861 - deel 1B
	Krasvastheid	:	> 550	gram	Taber Shear/Scratch tester
Slagvastheid	:	> 40	cm/kg		

Systeemopbouw

Op Ph-gevoelige houtsoorten eerst COLORWASH, SEAL of RAPID aanbrengen. Op kambala, afzelia en basralocus als grondlaag uitsluitend COLORWASH of KAMBALA PRIMER toepassen. Gebruik op wit- en lichtgekleurd kurk eerst BASE en op naturel kurk (eerst) kurklak Naturel.

Nieuw werk
Bestaand werk

- 3 x RigoStep DUO of eerst een RigoStep grondlaag en daarna 2 x RigoStep DUO
- 1 à 2 x RigoStep DUO aanbrengen (ondergrond eerst reinigen met RigoStep STRIP)

Bij toepassing als extra beschermlaag op kant-en-klaar parket of op een niet met RigoStep gelakte vloer het oppervlak i.h.a. eerst reinigen met STRIP in water en daarna eventueel matteren. Altijd op een proefstuk de hechting controleren.

Verwerking

Zie ook het RigoStep informatieblad 'Praktijktips'

Ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Vezelopwerking kan worden tegengegaan door het oppervlak te polijsten. Ook kan na het schuren met de wals het oppervlak worden afgenomen met een vochtige doek. Na droging het hout zoals gebruikelijk polijsten, daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste (grond-) laag aanbrengen.

Niet verdunnen

RigoStep DUO is gebruiksklaar. Niet verdunnen.

Gereedschap	Gebruik een goed uitgespoelde RigoStep Parketlakroller, Rigo Steplicator of een volle, langharige kwast. Gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap.
Mengverhouding	Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water. Droog product lost op in aceton. Voeg de inhoud van de B component toe aan de bijbehorende A component (8% = 1 gewichtsdeel B op 12,5 gewichtsdelen A) en meng direct goed door. Wacht 10 minuten en giet door een zeef in een lakemmer alvorens te verwerken.
Applicatie	Gelijkmatig in banen of vakken over de vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk een watergedragen lak vol op te zetten. Een volle laag geeft een betere benutting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen.
Tussenschuren	Voor het aanbrengen van de laatste laklaag het oppervlak zonodig lichtjes aanschuren. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.
Potlife	Circa 2 - 3 uur bij een menghoeveelheid tot 10 liter. Tijdens de applicatie zonodig regelmatig vers aangemaakt product toevoegen aan de werkhoeveelheid. In verband met vrijkomen van CO ₂ de lak na vermenging niet luchtdicht afsluiten.
Omstandigheden	Watergedragen producten niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80%. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Waterdamp moet afgevoerd. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.
Extender	Bij relatief hoge temperatuur, lage RLV of bij applicatie op grotere oppervlakken kan de open tijd worden verlengd met het additief RigoStep EXTENDER.

Droging

- Handdroog : na 1 - 2 uur - Licht belastbaar : na 12 - 16 uur
 - Overlakbaar : na 3 - 4 uur - Volledig belastbaar : na 7 - 14 dagen
 Droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV kan de droogtijd sterk vertragen. Altijd pas een volgende laag aanbrengen als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet voldoende droge laag kan leiden tot defecten. Een verse laag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement

Circa 10 m² per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m² per liter).

Onderhoud

Zie ook het RigoStep informatieblad 'Onderhoudswijzer volgens DIN 18356' Met RigoStep FLOORPOLISH MATT, CLEAN en STRIP.

Levorm

Blank
 A component 0,92 en 4,6 en 9,2 liter - verpakkingen van polyethyleen kunststof
 B component 80, 400 en 800 ml - blikjes met kindveilige sluiting.

Opslag/transport

Koel en droog bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. DUO is vorstbestendig. De A component is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. De B component bevat isocyaanaat en is aangemerkt als Xi Irriterend. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com

Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Restanten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Stand: mei 2006

 **URSA PAINT**
 QUALITY & ENVIRONMENT

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.