



PROJECT SATIN

Watergedragen PU Parket Protector - 1 component

de krachtpatser:

- Uitmuntende kwaliteit polyurethaan parketlak
- Zelfvernettend: geen verharder, geen potlife, geen afval
- Geschikt voor parket- en plankenvloeren
- Voor normaal tot zeer zwaar en projectmatig gebruik
- Glasheldere, transparante lakfilm (geen verbleking)
- Zeer goede scuff- en heelmakresistentie
- Opmerkelijk onderhoudsvriendelijk

Profiel

RigoStep PROJECT SATIN is een superieure kwaliteit 1 Component vetzuur gemodificeerde polyurethaanlak voor het zware werk. Geformuleerd volgens de laatste stand der techniek. PROJECT is zelfvernettend: u hoeft geen verharder toe te voegen, dus geen potlife en geen afval. PROJECT is reukarm, eenvoudig te verwerken, zeer strak vloeiend, blijvend helder en niet vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. Biedt maximaal weerstand tegen slijtage en is tevens zeer goed bestand tegen de inwerking van vocht en chemicaliën. PROJECT bevat geen isocynaat.

Toepassing

RigoStep PROJECT kan o.a. worden toegepast op parket- en plankenvloeren in zeer intensief belopen woonhuizen, kantoren, praktijkruimten en openbare gebouwen.

Eigenschappen

Natte lak	Dichtheid	: 1,04 kg/dm ³	ISO 2811
	Viscositeit	: 30 sec	DIN 53 211 - Cup 4, 20 °C
	pH-waarde	: 8	ISO 976
	Gehalte vaste stof	: 30 % gew	EN ISO 3251
	Gehalte VOS	: < 100 g/l	Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO
Droge lak	Glans 60°	: 35 units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
	Glans 85°	: n.v.t. units	Gardner DIN 67530/ ISO 2813
	Hardheid	: 250 sec	Persoz - ISO 1522
	Slijtvastheid SIS	: 40 mg	Taber - SIS 923509 (1 kg/2000 omw)
	Slijtvastheid CS 17	: 5 mg	Taber - ASTM D4060 (1 kg/1000 omw)
	Bestendigheden	: ●●●●	DIN 68 861 - deel 1B
	Krasvastheid	: > 550 gram	ISO 4586-2 Taber Shear/Scratch tester
	Slagvastheid	: > 40 kg/cm ²	ISO 6272 Kogelvalproef

Systeemopbouw

Op houtsoorten met pH-gevoelige inhoudsstoffen eerst RigoStep COLORWASH, SEAL of RAPID aanbrengen. Op kambala, afzelia en basralocus als grondlaag altijd RigoStep KAMBALA PRIMER en als aflak altijd DUO of SKYLT gebruiken.

Nieuw werk
Bestaand werk

3 x RigoStep PROJECT of eerst een RigoStep grondlaag en daarna 2 x RigoStep TOP
1 of 2 x RigoStep PROJECT aanbrengen (ondergrond eerst reinigen met RigoStep STRIP)

Voor het aanbrengen van een extra bescherm laag op kant-en-klaar parket of een niet met RigoStep gelakte vloer RigoStep DUO SATIN, DUO MATT of SKYLT gebruiken.

Verwerking

Zie ook het RigoStep informatieblad 'Praktijktips'.

Ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Vezelopwerking kan worden tegengegaan door het oppervlak goed te polijsten. Ook kan na het schuren met de wals het oppervlak worden afgenomen met een vochtige doek. Na droging het hout zoals gebruikelijk polijsten, daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste (grond-) laklaag aanbrengen.

Niet verdunnen

RigoStep PROJECT is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.

Gereedschap

Gebruik een goed uitgespoelde RigoStep Parketlakroller, Rigo Steplicator of een volle,

Applicatie	langharige kwast. Gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap. Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water. Droog product lost op in aceton. Gelijkmatig in banen of vakken over de vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk een watergedragen lak vol op te zetten. Een volle laag geeft een betere benetting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen.
Tussenschuren	Voor het aanbrengen van de laatste laklaag het oppervlak zonodig lichtjes aanschuren. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.
Omstandigheden	Watergedragen producten niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Waterdamp moet afgevoerd. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie. Bij relatief hoge temperatuur, lage RLV of bij applicatie op grotere oppervlakken kan de open tijd worden verlengd met het additief RigoStep EXTENDER.

Droging	- Handdroog	: na 1 - 2 uur.	- Licht belastbaar	: na 12 - 16 uur.
	- Overlakbaar	: na 2 - 3 uur.	- Volledig belastbaar	: na 7 - 14 dagen.

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.

Altijd pas verder gaan met aflakken als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag grond- of aflak kan leiden tot defecten. Een verse laklaag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.

Rendement	Circa 10 m ² per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m ² per liter).
------------------	--

Onderhoud	Met RigoStep FLOORPOLISH, CLEAN en STRIP. Zie de RigoStep Onderhoudswijzer volgens DIN 18356.
------------------	---

Levorm	Blank. In 4 en 10 liter verpakkingen van polyethyleen kunststof.
---------------	---

Houdbaarheid	Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. PROJECT is vorstbestendig, maar het verdient aanbeveling om bevrozing te voorkomen. De lak is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.
---------------------	--

Veiligheid	Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).
-------------------	---

Meer informatie	www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com .
------------------------	--

Helpdesk	+31 (0) 255 - 54 84 45.
-----------------	-------------------------

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Stand: juni 2006



De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.