

Technisch Informatie Blad

STEP Parketlak 1K Mat #6650



Toepassing:

Watergedragen 1-componentige polyurethaanlak. Geschikt voor intensief belaste vloeren. Toe te passen als aflak op voorbehandelde ondergronden van hout, linoleum, beton, kurk, etc. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER STEP voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Kleur	Bleek witte vloeistof, droogt helder transparant op. Niet vergelend.
Glansgraad	Mat
Geur	Mild
Vaste stof	≈30%
pH	7 - 8
Viscositeit/vloeibaarheid	Dun-vloeibaar
Schuurbaarheid	Goed
Rendement	8-12 m ² per liter
Stofdroog	1 uur
Overlakbaar/ Overschilderbaar	3 - 4 uur
Licht belastbaar	12 uur
Volledig belastbaar	3 dagen (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten)
Krasvastheid	Goed bestand tegen gebruikskrassen, zoals zand onder schoenen, tafel- en stoelpoten, etc.
Slijtvastheid	Zeer goed
Bestendigheden	Goede chemische bestendigheid tegen water, alcohol en detergenten. Goede vlekbestendigheid tegen koffie, wijn en thee.
Stroefheid/anti-slip	Ingesteld voor dagelijks gebruik, lopend verkeer
Voldoet aan	Indoor Air Quality: AgBB/DiBt – Duitsland Royal Decree – België

Technisch Informatie Blad

STEP Parketlak 1K Mat #6650

	Emissie klasse A+ - Frankrijk
--	-------------------------------

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter fles; art.nr. 5510833; EAN 8716544038455 (doos = 12x1ltr)

4 liter can; art.nr. 5510839; EAN 8716544038486 (doos = 4 x 4 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.