

Invisible 2K Lak is een hoogwaardige ultramatte vloerlak op waterbasis die speciaal ontwikkeld is voor de “invisible look”. De lak is op basis van een polyurethaan bindmiddel en geeft het hout een pas geschuurde uitstraling. De toegevoegde verharder is isocyaan-vrij. Invisible 2K Lak heeft het milieukeurmerk binnenklimaat en biedt dus een goede werkomgeving tijdens het aanbrengen en draagt ook daarna bij aan een comfortabel binnenklimaat.

- **2-componenten vloerlak**
- **Uniek onbehandeld effect**
- **Voor een zijdezachte, ademende, flexibele en zelfmatterende afwerking**
- **Ultra-mat**
- **Geeft het hout een unieke, onzichtbare, onbehandelde look**



Toepassingsgebied

Voor het lakken van onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houten oppervlakken in lichte houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiden	Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak een temperatuur van minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 120. Goed stofzuigen. De vloer moet volledig droog zijn voordat de Invisible 2K Lak wordt aangebracht. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein stuk hout met het product te bewerken.
Fijnschuren	Korrel 120
Behandelen	3 x Invisible 2K Lak
Verwerking dag 1	<p>Meng de WOCA 2K Verharder met de lak en schud deze grondig voor gebruik. Laat het mengsel nu tien minuten rusten, zodat de verharder geactiveerd kan worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breng de eerste laag lak aan met een 9-11 mm waterlak roller en werk zoveel mogelijk in de lengterichting van het hout. Werk snel en vermijd overlappingsen door nat-in-nat te blijven werken. Laat de vloer 2-3 uur drogen. • Breng een tweede laag aan en laat het oppervlak tot de volgende dag drogen. De vloer is na 12 uur geschikt om te worden tussengeschouurd.
Verwerking dag 2	<ul style="list-style-type: none"> • Indien gewenst tussenschuren met korrel 120-150 en daarna goed stofzuigen. Indien niet tussengeschouurd wordt voor de laatste laag, zal de houtstructuur meer voel- en zichtbaar zijn. <p>Goed afgesloten en reeds gemengde lak kan de volgende dag opnieuw gebruikt worden. Eventueel aanvullen met verse lak en verharder in de voorgeschreven verhouding.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breng de laatste laag gemengde verharder en lak aan.

Droogtijden

Tussen lagen	2-3 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid
Licht gebruik	Na circa 12 uur. Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst.
Volledig uitgehard	8 dagen. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 8 dagen.
Opmerking	Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

Technische gegevens

Basis	Waterbasis,
Dichtheid	urethaan 1,00-1,05
Drogestofgehalte	g/ml Circa 34%
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Viscositeit:	Circa 34 sec.
Verbruik	Ca. 8-10 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.
Glansgraad	Ultramat
Mengverhouding	100 ml verharder op 5 L lak
Houdbaarheid na mengen	Het mengsel moet binnen 5 uur na het mengen worden gebruikt.
Bewaren	+ 10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS	Dit product bevat max. 80 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 130 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	5 L
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk, IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-197, DIN 51130: R9

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Master Cleaner,
Halfjaarlijks onderhoud	Master Care, Ultramat
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger
Gereedschap	Lakrol, 11 mm pool, Lakrolhouder, 25 mm pool,

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.