



Natuurlijke halfglans lijnolie verf. Houtvoedend en hoogelastisch voor jarenlange bescherming. Binnen en buiten.

Eigenschappen

- Prima standvermogen
- Mooie strakke vloeïing
- Prachtige, bolle hoogglans
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Verkrijgbaar in een reeks authentieke kleuren

Profiel

Te gebruiken als aflak of als 'één-pot-systeem' (grond- en aflak in één pot). Prima standvermogen, goede vloeï, houtvoedend en vochtregulerend. Uitstekende dekkraft en een mooi, glad oppervlak. Te gebruiken op hout, metaal en oude intacte verflagen. LINAL is duurzaam elastisch (kenmerkend voor lijnolie!), verwerkt prettig en ruikt aangenaam.

Door inwerking van het zonlicht zal buiten de glans afnemen.



Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

LINAL WIT bevat minimaal 94% natuurlijke grondstoffen.
(water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : Lijnolie-Standolie
Pigment : Titaanwit
Vulstof : Zwaarspaat (Bariumsulfaat), amorfe Kwarts
Hulpstof : Ca-Co-Zr-droger, Organische Stikstofverbinding, Bentoniet klei, Vet-alcoholsulfaat, alifatische koolwaterstof
Verdunning : Gomterpentijn

Verpakking	1, 2½ en 5 liter blik
Rendement	10 – 12 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	ca. 10 uur
Overschilderbaar	na 48 uur
Dichtheid	ca. 1,4 kg/liter
Glans	halfglans (buiten afnemend)
Vaste-stofgehalte	ca. 82 %-gew, ca. 71 %-vol
VOS-gehalte	< 278 g/l
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor LINAL WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.





LINAL | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Nieuw werk : Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Schuren en scherpe kanten goed afronden.

IJzer en staal : eerst voorzien van een roestwerende primer.

Bestaand werk : loszittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Goed ontvetten met een daartoe geëigend middel, naspoelen met schoon water en goed mat schuren. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk.

Verdunnen

LINAL kan worden verdund met LYNOTYN universele verfverdunner of met zuivere gomterpentijn.

Gereedschap

Gebruik een kwast of roller of spuit. Het gereedschap vóór aandrogen met LYNOTYN universele verfverdunner of met zuivere gomterpentijn reinigen.

Applicatie

- Voor en tijdens verwerking regelmatig goed oproeren. Bij het gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om verschillen in tint te voorkomen.

- Tussen de lagen mat schuren met fijn schuurpapier. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de verf laten staan en niet uitspoelen of in verdunning bewaren.

- Als laatste, duurzame laag buiten op hout en voorbehandeld metaal. De verf hecht uitstekend op de meeste bestaande lagen.

Nieuw werk : 3 - 4 lagen aanbrengen. Voor de eerste laag 10 - 15% verdunnen, voor aflakken 0 - 5%, afhankelijk van de omstandigheden.

Bestaand of voorbehandeld werk : Op geground hout en op voorbehandeld ijzer en staal volstaan 2 lagen.

Onderhoud

LINAL schilderwerk kan met water en een beetje natuurlijk reinigingsmiddel (CLIEN-R of gelijkwaardig) behandeld worden. Na ontvetten en mat schuren kan een nieuwe laag worden aangebracht. Buiten kan ook met TOPLIN aflak worden afgewerkt.

Omstandigheden

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Ook moet de ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt

liggen.

Droging

Stofdroog	na ca. 10 uur
Kleefvrij	na ca. 10 - 12 uur
Schuurbaar	na ca. 48 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 48 uur. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

10 -12 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond.. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levorm

In 1, 2½ en 5 liter blikken. Kleuren die leverbaar zijn: Wit, Gebroken wit, Zandsteen, Oker, Zwart, Middelblauw, Donkerblauw, Zaans groen, Grachtengroen, Ossenbloedrood, Signaalrood, Geel. (zie "De Klassieke Kleurenwaaier")

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

Veiligheid

Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bevat plantaardige Terpentinolie. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 300 g/l. Dit product bevat max. 278 g/l VOS. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48